

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 月 2 0 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 1 0 4 8 2
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 1 0 4 8 2]

出 願 人 コニカミノルタホールディングス株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 8 2 9 5 8
6310

【書類名】 特許願

【整理番号】 DKT2540516

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03C 1/005
G03C 1/09
G03C 7/00 520

【発明者】

【住所又は居所】 東京都日野市さくら町 1 番地 コニカ株式会社内

【氏名】 近藤 暁也

【発明者】

【住所又は居所】 東京都日野市さくら町 1 番地 コニカ株式会社内

【氏名】 黒田 浩一郎

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市堀ノ内 2 8 番地 コニカ株式会社内

【氏名】 村上 修二

【特許出願人】

【識別番号】 000001270

【氏名又は名称】 コニカ株式会社

【代表者】 岩居 文雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012265

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1


【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ハロゲン化銀乳剤、ハロゲン化銀写真感光材料及び画像形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 塩化銀含有率が 90 モル%以上、沃化銀含有率が 0～2.0 モル%、かつ臭化銀含有率が 0.02～5.0 モル%であるハロゲン化銀粒子を含有するハロゲン化銀乳剤が、該ハロゲン化銀粒子のホスト粒子の脱塩後で、かつ化学増感剤の添加前および添加後に下記一般式 (1)～(3) で表される化合物の少なくとも 1 種類を添加することを特徴とするハロゲン化銀乳剤。



(式中、R、R₁、R₂、R₃、R₄は各々脂肪族基、芳香族基、またはヘテロ環基を表す。R、R₁、R₂、R₃、R₄は同じであっても異なってもよい。Mは陽イオンを表す。Lは 2 価の連結基を表し、mは 0 または 1 を表す。)

【請求項 2】 塩化銀含有率が 90 モル%以上、沃化銀含有率が 0～2.0 モル%、かつ臭化銀含有率が 0.02～5.0 モル%であるハロゲン化銀粒子を含有するハロゲン化銀乳剤が、該ハロゲン化銀粒子のホスト粒子の脱塩後で、かつ化学増感剤の添加前および添加後に下記一般式 (4) で表される化合物を添加することを特徴とするハロゲン化銀乳剤。



(式中、R₁₁及びR₁₂は各々脂肪族基、芳香族基、ヘテロ環基又は互いに結合して環を形成することができる原子群を表す。またR₁₁、R₁₂は同じでも異なってもよく、R₁₁及びR₁₂が脂肪族基の場合、互いに結合して環を形成してもよい。m₁は 2～6 の整数を表す。)


【請求項 3】 塩化銀含有率が 90 モル%以上、沃化銀含有率が 0～2.0 モル%、かつ臭化銀含有率が 0.02～5.0 モル%であるハロゲン化銀粒子を含有するハロゲン化銀乳剤が、該ハロゲン化銀粒子のホスト粒子の脱塩後であって、かつ化学増感終了までに前記一般式 (1)～(3) で表される化合物の少な

くとも 1 種類と前記一般式 (4) で表される化合物を添加することを特徴とするハロゲン化銀乳剤。

【請求項 4】 塩化銀含有率が 90 モル%以上、沃化銀含有率が 0～2.0 モル%、かつ臭化銀含有率が 0.02～5.0 モル%であるハロゲン化銀粒子を含有するハロゲン化銀乳剤が、該ハロゲン化銀粒子のホスト粒子の脱塩後であつてかつ化学増感終了までに下記一般式 (S) で表される化合物の存在下で前記一般式 (1)～(3) で表される化合物の少なくとも 1 種類及び前記一般式 (4) で表される化合物から選ばれる少なくとも 1 種の化合物を添加することを特徴とするハロゲン化銀乳剤。

【化 1】

一般式(S)



(式中、Q は、5 員もしくは 6 員の含窒素複素環を表し、M¹ は水素原子、アルカリ金属原子もしくは 1 価のカチオンを形成するに必要な原子群を表す。)

【請求項 5】 ハロゲン化銀粒子が 2 種類以上のイリジウム化合物を含む 3 種類以上の 8 族金属化合物をハロゲン化銀粒子内部に含有することを特徴とする請求項 1～4 のいずれか 1 項記載のハロゲン化銀乳剤。

【請求項 6】 ハロゲン化銀粒子内部に前記一般式 (S) で表される化合物を含有することを特徴とする請求項 1～5 のいずれか 1 項記載のハロゲン化銀乳剤。

【請求項 7】 支持体上に少なくとも 1 層の画像形成層を有するハロゲン化銀写真感光材料において、該画像形成層の少なくとも 1 層に請求項 1～6 のいずれか 1 項に記載のハロゲン化銀乳剤を含有することを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

【請求項 8】 請求項 7 記載のハロゲン化銀写真感光材料を走査露光した後、発色現像処理することを特徴とする画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は露光方式に関わらず、感度、カブリ、ガンマ、保存性、耐圧性に優れ、常に安定した高品質のプリントが得られ、特に高照度短時間の露光がなされるデジタル露光において画質及びプリント再現性に優れたハロゲン化銀乳剤、ハロゲン化銀写真感光材料及び画像形成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

最近の急速なデジタル化指向の中であって、ハロゲン化銀写真感光材料（以下、単に感光材料ともいう）においてはレーザー光などによるデジタル方式の露光が行われる機会が増えてきた。これに伴い特にカラープリント用の感光材料であるカラーペーパーにおいては、高照度の光でのミリ秒からナノ秒程度の極短時間で露光適性や、走査露光に対する適性も求められるようになって来た。

【0003】

従来から、カラーペーパーにおいては、より迅速な現像処理を達成する手段として、使用するハロゲン化銀乳剤に塩化銀乳剤又は塩化銀含有率の高いハロゲン化銀乳剤が用いられている。一方、ハロゲン化銀乳剤の問題点の一つである相反則不軌特性の改良には、イリジウム化合物をドーピングすることが有効であることが一般的に知られている。例えば、ハロゲン化銀粒子の頂点近傍に臭化銀含有率の高い領域を有する高塩化銀乳剤（例えば、特許文献1参照。）が、また臭化銀の局在領域に選択的にイリジウム化合物をドーピングさせることにより潜像安定性と相反則不軌特性に優れた高塩化銀乳剤を提供できることが開示されて（例えば、特許文献2参照。）いる。イリジウム化合物をドーピングした臭化銀微粒子を用いて臭化銀の局在領域を形成する方法が開示されている（例えば、特許文献3参照。）が、いずれの方法も露光後初期の潜像安定性の改良に対しては、決して十分なものではなかった。

【0004】

更に、最近話題になっているデジタル露光方式で、高照度光による極短時間で

の露光適性においては、既存の潜像安定性改良技術だけでは、十分な実用品質を得ることができないことが明らかになってきた。この様なデジタル露光方式への適応技術としては、例えば、臭化銀局在相形成に適した化学増感及び色増感方法（例えば、特許文献4参照。）、更には、沃塩化銀乳剤を用いる方法（例えば、特許文献5、6参照。）等がある。

【0005】

しかしながら、本発明者らの検討によれば、上述の技術によりデジタル露光適性を改良した場合、潜像安定性の改良が不十分であるばかりでなく、感光材料の圧力耐性や未露光の感材の保存時の安定性が著しく劣化することが判明したため、早急な改良技術の開発が望まれているのが現状である。

【0006】

また、ハロゲン化銀粒子の表面近傍に臭化銀、ヨウ化銀の富有相を有し、この富有相の導入がメルカプト化合物の添加前及び後で2回に分けて行われ、相反則不軌、塗布液停滞性を改良する方法が記載されている（例えば、特許文献7参照。）が、この方法だけではハロゲン化銀乳剤の保存性が不十分であることが判明した。

【0007】

一方、ジカルコゲン化合物のうち反応不活性な化合物をハロゲン化銀乳剤の沈澱前または沈澱中及び分光／化学増感の前または分光／化学増感中に添加することによって即カブリ及び経時後のカブリの上昇を改良できることを開示して（例えば、特許文献8、9参照。）いる。更にこれらの化合物を固体分散物として添加すること（例えば、特許文献10参照。）が、塩化銀乳剤がジアミノジスルフィド及びスルフィネート化合物を1：1～1：20の質量比で包含させることによってカラー写真感光材料の貯蔵安定性、露光時の温度変動による性能変動の改良がなされることを開示して（例えば、特許文献11参照。）いる。

【0008】

またハロゲン化銀乳剤の沈澱後、分光／化学増感の前または分光／化学増感中に特定のジスルフィド化合物とスルフィネートまたはセレニネート化合物を添加することによって低いカブリと高い感度が得られることを開示して（例えば、特

許文献 12 参照。) いる。水溶性基を有するジスルフィド化合物を含有する塩化銀乳剤からなる写真要素によってカブリが低下し、生試料を保存したときのカブリ、感度の変動、露光時の温度の変動に起因した感度変動が小さくなることが開示されて (例えば、特許文献 13 参照。) いる。

【0009】

しかしこれら何れの方法においても潜像安定性や保存性及び耐圧性、特に高照度で露光された乳剤の潜像安定性や保存性及び耐圧性向上についての記載、効果も不十分であった。

【0010】

また高塩化銀含有率のハロゲン化銀乳剤とメルカプト化合物を含有する写真感光材料が開示されている (例えば、特許文献 14、15 参照。) が、その実施形態はメルカプト化合物の塗布液への添加もしくは化学増感後の添加であり、チオスルホネート及びスルフィネートと塩化銀粒子を含有する写真要素に関する開示 (例えば、特許文献 16 参照。) があるが、いずれもこれら化合物の使用方法に特徴はなく、いずれも感度、カブリ、潜像、相反則不軌、保存性、耐圧性等の写真性能に対する改良効果は限定的なものであった。

【0011】

【特許文献 1】

特開昭 64-26837 号公報

【0012】

【特許文献 2】

特開平 1-105940 号公報

【0013】

【特許文献 3】

米国特許第 5,627,020 号明細書 (特許請求の範囲)

【0014】

【特許文献 4】

米国特許第 5,691,119 号明細書 (特許請求の範囲)

【0015】

【特許文献 5】

欧州特許第 7 5 0, 2 2 2 号明細書 (特許請求の範囲)

【0 0 1 6】

【特許文献 6】

欧州特許第 7 7 2, 0 7 9 号明細書 (特許請求の範囲)

【0 0 1 7】

【特許文献 7】

特開 2 0 0 1 - 1 8 8 3 1 1 号公報 (特許請求の範囲)

【0 0 1 8】

【特許文献 8】

特開平 6 - 1 9 0 2 4 号公報 (特許請求の範囲)

【0 0 1 9】

【特許文献 9】

特開平 6 - 1 9 0 2 6 号公報 (特許請求の範囲)

【0 0 2 0】

【特許文献 1 0】

特開平 6 - 1 9 0 3 7 号公報 (特許請求の範囲)

【0 0 2 1】

【特許文献 1 1】

特開平 6 - 3 5 1 4 7 号公報 (特許請求の範囲)

【0 0 2 2】

【特許文献 1 2】

特開平 6 - 2 0 2 2 6 5 号公報 (特許請求の範囲)

【0 0 2 3】

【特許文献 1 3】

特開平 7 - 7 2 5 8 0 号公報 (実施例 1 1)

【0 0 2 4】

【特許文献 1 4】

特開 2 0 0 2 - 1 8 2 3 2 6 号公報 (特許請求の範囲)

【0025】

【特許文献15】

特開 2002-162707号公報 (特許請求の範囲)

【0026】

【特許文献16】

特開平 8-234354号公報 (特許請求の範囲)

【0027】

【発明が解決しようとする課題】

従って本発明の目的は、感度、カブリ、ガンマ、保存性、耐圧性に優れ、常に安定した高品質のプリントが得られ、特に高照度短時間の露光がなされるデジタル露光において画質及びプリント再現性に優れたハロゲン化銀乳剤、ハロゲン化銀写真感光材料及び画像形成方法を提供することにある。

【0028】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記課題を鑑みて鋭意研究を重ねた結果、ハロゲン化銀乳剤のホスト粒子形成後から化学増感工程において、本発明に関わる化合物の添加方法を用いることにより本発明の目的が達成されることを見いだした。

【0029】

本発明に関わる化合物は、先述のように従来からハロゲン化銀乳剤の製造時において、増感剤やカブリ抑制剤、現像抑制剤等として広く使用されているが、本発明の目的が達成されることは、前述した従来技術からは全く予想できず驚くべき事である。

【0030】

本発明の上記目的は、以下の構成によって達成された。

1. 塩化銀含有率が90モル%以上、沃化銀含有率が0～2.0モル%、かつ臭化銀含有率が0.02～5.0モル%であるハロゲン化銀粒子を含有するハロゲン化銀乳剤が、該ハロゲン化銀粒子のホスト粒子の脱塩後で、かつ化学増感剤の添加前および添加後に前記一般式(1)～(3)で表される化合物の少なくとも1種類を添加することを特徴とするハロゲン化銀乳剤。

【0031】

2. 塩化銀含有率が90モル%以上、沃化銀含有率が0～2.0モル%、かつ臭化銀含有率が0.02～5.0モル%であるハロゲン化銀粒子を含有するハロゲン化銀乳剤が、該ハロゲン化銀粒子のホスト粒子の脱塩後で、かつ化学増感剤の添加前および添加後に前記一般式(4)で表される化合物を添加することを特徴とするハロゲン化銀乳剤。

【0032】

3. 塩化銀含有率が90モル%以上、沃化銀含有率が0～2.0モル%、かつ臭化銀含有率が0.02～5.0モル%であるハロゲン化銀粒子を含有するハロゲン化銀乳剤が、該ハロゲン化銀粒子のホスト粒子の脱塩後であって、かつ化学増感終了までに前記一般式(1)～(3)で表される化合物の少なくとも1種類と前記一般式(4)で表される化合物を添加することを特徴とするハロゲン化銀乳剤。

【0033】

4. 塩化銀含有率が90モル%以上、沃化銀含有率が0～2.0モル%、かつ臭化銀含有率が0.02～5.0モル%であるハロゲン化銀粒子を含有するハロゲン化銀乳剤が、該ハロゲン化銀粒子のホスト粒子の脱塩後であってかつ化学増感終了までに前記一般式(S)で表される化合物の存在下で前記一般式(1)～(3)で表される化合物の少なくとも1種類及び前記一般式(4)で表される化合物から選ばれる少なくとも1種の化合物を添加することを特徴とするハロゲン化銀乳剤。

【0034】

5. ハロゲン化銀粒子が2種類以上のイリジウム化合物を含む3種類以上の8族金属化合物をハロゲン化銀粒子内部に含有することを特徴とする前記1～4のいずれか1項記載のハロゲン化銀乳剤。

【0035】

6. ハロゲン化銀粒子内部に前記一般式(S)で表される化合物を含有することを特徴とする前記1～5のいずれか1項記載のハロゲン化銀乳剤。

【0036】

7. 支持体上に少なくとも 1 層の画像形成層を有するハロゲン化銀写真感光材料において、該画像形成層の少なくとも 1 層に前記 1～6 のいずれか 1 項に記載のハロゲン化銀乳剤を含有することを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

【0037】

8. 前記 7 記載のハロゲン化銀写真感光材料を走査露光した後、発色現像処理することを特徴とする画像形成方法。

【0038】

本発明を更に詳しく説明する。本発明に係わるハロゲン化銀乳剤中のハロゲン化銀粒子は塩化銀含有率が 90 モル%以上であるが、塩化銀含有率が 95 モル%以上であることが好ましく、97 モル%以上であることが更に好ましい。

【0039】

本発明に係わるハロゲン化銀粒子は沃化銀含有率が 0～2.0 モル%であることを特徴とし、該沃化銀含有率は 0.01～1.0 モル%であることが好ましく、0.02～0.5 モル%であることが更に好ましい。

【0040】

本発明に係わるハロゲン化銀粒子は粒子内部に少なくとも 1 つの沃化銀局在層を有することが好ましい。本発明において粒子内部とは、ハロゲン化銀粒子において粒子表面を除いたハロゲン化銀相をいう。本発明において沃化銀局在層とは、本発明に係わるハロゲン化銀粒子の平均沃化銀含有率の 2 倍以上の沃化銀含有率の沃化銀を含むハロゲン化銀層であり、ハロゲン化銀粒子の平均沃化銀含有率の 3 倍以上の沃化銀含有率の沃化銀を含むことが好ましく、5 倍以上の沃化銀含有率の沃化銀を含むことが好ましい。

【0041】

本発明において上記沃化銀局在層の位置は粒子中心からハロゲン化銀体積で 60%以上外側に存在することが好ましく、70%以上外側であることが更に好ましく、80%以上外側であることが最も好ましい。

【0042】

本発明において沃化銀局在層を 2 層以上導入することも好ましく、その場合は、主層を上記の条件で導入し最大ヨウ化物濃度未満である層（以下副層）の少な

くとも一つを主層よりも更に粒子表面近くに導入することが好ましい。主層および副層の I 濃度は目的に応じて任意に選択することが出来る。潜像安定性の観点からは、主層は可能な限り高濃度が好ましく、副層は主層よりも低濃度であることが好ましい。

【0043】

また、ハロゲン化銀粒子の頂点近傍や稜線、或いはハロゲン化銀粒子の最表面に沃化銀が局在する形態も好ましく用いることができる。沃化銀局在層を導入する方法としては種々の沃度化合物を使用することが出来る。例えば、ヨウ化カリウム水溶液のようなヨウ化物塩水溶液を用いる方法、“無機化合物・錯体辞典”中原勝儼著、講談社 944 頁等記載のポリヨウ化物を用いる方法、特開平 2-68538 号等に開示されているヨウ化銀を含むハロゲン化銀微粒子あるいはヨウ化物イオン放出剤を用いる方法である。迅速処理適性、処理安定性の観点からは、好ましくは、ヨウ化カリウム、 I_4 以上のポリヨウ化物、更に好ましくは、 I_4 以上のポリヨウ化物である。沃化銀局在層の沃化銀含有率はこれら沃化物を含む添加液の濃度及び量で任意に調整することができる。

【0044】

本発明に係わるハロゲン化銀乳剤中のハロゲン化銀粒子は臭化銀含有率が 0.02~5.0 モル%であることを特徴とし、臭化銀含有率が 0.03~3.0 モル%であることが好ましく、0.05~2.0 モル%であることが更に好ましい。

【0045】

本発明に係わるハロゲン化銀粒子は臭化銀を含有するハロゲン化銀相がハロゲン化銀粒子体積の 50~100%を占めることが好ましく、70~100%であることが更に好ましい。

【0046】

本発明に係るハロゲン化銀乳剤においては臭化銀を高濃度に含有する部分を有するハロゲン化銀乳剤も好ましく用いられる。この場合、高濃度に臭化銀を含有する部分は、ハロゲン化銀乳剤粒子にエピタキシー接合していても、いわゆるコア・シェル乳剤であってもよいし、完全な層を形成せず単に部分的に組成の異な

る領域が存在するだけであってもよい。また、組成は連続的に変化してもよいし不連続に変化してもよいが、頂点近傍に臭化銀局在層を有することが好ましい。

【0047】

本発明において臭化銀局在層とは、本発明に係わるハロゲン化銀粒子の平均臭化銀含有率の2倍以上の臭化銀含有率の臭化銀を含むハロゲン化銀層であり、ハロゲン化銀粒子の平均臭化銀含有率の3倍以上の臭化銀含有率の臭化銀を含むことが好ましく、5倍以上の臭化銀含有率の臭化銀を含むことが好ましい。

【0048】

該臭化銀局在層中には後記の8族金属化合物を含有することが好ましい。用いられる8族金属化合物はイリジウム錯体であることが好ましい。

【0049】

本発明の請求項1に関わるハロゲン化銀乳剤においては、ハロゲン化銀ホスト粒子の脱塩後であってかつ化学増感剤の添加前および添加後に前記一般式(1)～(3)で表される化合物の少なくとも1種類が添加されていることを特徴とする。

【0050】

一般式(1)～(3)において、R、R₁～R₄で表される脂肪族基は、飽和または不飽和の直鎖、分岐または環状の脂肪族炭化水素基であり、好ましくは、炭素数が1～22のアルキル基、炭素数が2～22のアルケニル基、アルキニル基である。

【0051】

また、アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、デシル基、ドデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、シクロヘキシル基、イソプロピル基、t-ブチル基が挙げられ、アルケニル基としては、例えば、アリル基、ブテニル基などが挙げられ、アルキニル基としては、例えば、プロパギル基が挙げられる。

【0052】

R、R₁～R₄で表される芳香族基には、単環または縮合環の芳香族基が含まれ

る。好ましい芳香族基は、炭素数が6～20のもので、例えば、フェニル基、ナフチル基が挙げられる。

【0053】

R、R₁～R₄で表されるヘテロ環基には、単環または縮合環のヘテロ環基が含まれ、窒素原子、酸素原子、硫黄原子、セレン原子、テルル原子から選ばれる原子を少なくとも1つ有し、且つ、炭素原子を少なくとも1つ有する3員ないし10員のヘテロ環から導かれる基が挙げられる。好ましいヘテロ環基は、3～6員環のヘテロ環基であり、例えば、ピロリジン環基、ピペリジン環基、ピリジン環基、テトラヒドロフラン環基、チオフェン環基、オキサゾール環基、チアゾール環基、イミダゾール環基、ベンゾチアゾール環基、ベンズオキサゾール環基、ベンズイミダゾール環基、セレナゾール環基、ベンゾセレナゾール環基、テトラゾール環基、トリアゾール環基、ベンゾトリアゾール環基、オキサジアゾール環基、チアジアゾール環基などが挙げられる。

【0054】

R、R₁～R₄で表される脂肪族基、芳香族基、ヘテロ環基は更に置換基を有していてもよく、これら置換基としては、例えば、アルキル基（例えば、メチル基、エチル基、ヘキシル基）、アルコキシ基（例えば、メトキシ基、エトキシ基、オクチルオキシ基）、アリール基（例えば、フェニル基、ナフチル基、トリル基）、ヒドロキシ基、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子）、アリーロキシ基（例えば、フェノキシ基）、アルキルチオ基（例えば、メチルチオ基、ブチルチオ基）、アリールチオ基（例えば、フェニルチオ基）、アシル基（例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、バレリル基）、スルホニル基（例えば、メチルスルホニル基、フェニルスルホニル基）、アシルアミノ基（例えば、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基）、スルホニルアミノ基（例えば、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基）、アシロキシ基（例えば、アセトキシ基、ベンゾキシ基）、カルボキシ基、シアノ基、スルホ基、アミノ基、-SO₂SM及び上述のR、R₁～R₄で表される脂肪族基、芳香族基、ヘテロ環基が挙げられる。

【0055】


Lで表される2価の連結基としては、炭素原子、窒素原子、硫黄原子、酸素原子から選ばれた原子を少なくとも1種を含む原子または原子団である。具体的には、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、アリーレン基、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NH-$ 、 $-CO-$ 、 $-SO_2-$ 等の単独またはこれらの組合せからなるものである。

【0056】

特に、Lで表される2価の連結基としては、2価の脂肪族基または2価の芳香族基が好ましく、例えば、 $-(CH_2)_n-$ ($n=1\sim 12$)、 $-CH_2-CH=CH-CH_2-$ 、 $-CH_2-C\equiv C-CH_2-$ 、キシリレン基、フェニレン基、ナフチレン基、

【0057】

【化2】



【0058】

等が挙げられる。

Lで表される2価の連結基は、更に上述の置換基で置換されていてもよい。

【0059】

Mは好ましくは、金属イオン、アンモニウムイオンまたは有機カチオンである。金属イオンとしては、例えば、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンが挙げられる。有機カチオンとしては、例えば、アルキルアンモニウムイオン（例えば、テトラメチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウム）、ホスホニウムイオン（例えば、テトラフェニルホスホニウム）、グアニジル基が挙げられる。






【0060】

また、一般式(1)～(3)で表される化合物は、ポリマーの構成要素としてポリマーに含まれていてもよい。一般式(1)～(3)で表される化合物がポリ

マーに含まれる場合、その繰り返し単位として、例えば、以下のものが挙げられる。

【0061】

【化3】



【0062】





これらの繰り返し単位を含むポリマーは、ホモポリマーでもよいし、他の共重合モノマーとのコポリマーでもよい。

【0063】

以下に、本発明に係わる一般式(1)～(3)で表される化合物の具体例及び一般式(1)～(3)で表される化合物を構成要素として含むポリマーの具体例を列举するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0064】


【化4】

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| (1-1) | $\text{CH}_3\text{SO}_2\text{SNa}$ | (1-14) |  |
| (1-2) | $\text{C}_2\text{H}_5\text{SO}_2\text{SNa}$ | (1-15) | $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{SO}_2\text{SNa}$ |
| (1-3) | $\text{C}_2\text{H}_5\text{SO}_2\text{SK}$ | (1-16) |  |
| (1-4) | $\text{C}_4\text{H}_9\text{SO}_2\text{SLi}$ | (1-17) |  |
| (1-5) | $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{SO}_2\text{SNa}$ | (1-18) |  |
| (1-6) | $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{SO}_2\text{SNa}$ | | |
| (1-7) | $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3-\underset{\text{C}_2\text{H}_5}{\underset{ }{\text{CH}}}\text{CH}_2\text{SO}_2\text{S} \cdot \text{NH}_4$ | | |
| (1-8) | $\text{C}_{10}\text{H}_{21}\text{SO}_2\text{SNa}$ | | |
| (1-9) | $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{SO}_2\text{SNa}$ | | |
| (1-10) | $\text{C}_{16}\text{H}_{33}\text{SO}_2\text{SNa}$ | | |
| (1-11) | $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagdown \\ \text{CH}-\text{SO}_2\text{SK} \\ \diagup \\ \text{CH}_3 \end{array}$ | | |
| (1-12) | $(t)\text{C}_4\text{H}_9\text{SO}_2\text{SNa}$ | | |
| (1-13) | $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{SO}_2\text{S} \cdot \text{Na}$ | | |


【0065】

【化5】


(1-19)




(1-20)




(1-21)




(1-22)




(1-23)




(1-24)



(1-25)




(1-26)




【0066】

【化 6】

(1-27)




(1-28)



(1-29)




(1-30)




(1-31)




(1-32)




(1-33)

 $x : y = 1 : 1$ (モル比)

(1-34)




(1-35)



【0067】

【化7】


(2-1)



(2-2)



(2-3)




(2-4)




(2-5)




(2-6)




(2-7)




(2-8)



(2-9)




(2-10)




【0068】

【化 8】


(2-11)




(2-12)




(2-13)




(2-14)




(2-15)



(2-16)



(2-17)




(2-18)




【0069】

【化9】


(2-19)




(2-20)




(2-21)




(2-22)




(2-23)



(2-24)




(2-25)



【0070】

【化10】


(3-1)




(3-2)




(3-3)




(3-4)



(3-5)



(3-6)



(3-7)



(3-8)



(3-9)



【0071】

本発明においてハロゲン化銀ホスト粒子とは、最終的に形成されるハロゲン化銀粒子の銀量の90%以上に相当するハロゲン化銀相が形成されたハロゲン化銀粒子をいう。

【0072】

本発明に係わるハロゲン化銀写真乳剤の製造においては、ハロゲン化銀ホスト粒子形成後において脱塩を行うことを特徴とする。脱塩は、例えば、RD17643号II項の方法により行うことができる。

【0073】

更に詳しくは、沈殿生成物あるいは物理熟成後の乳剤から不要な可溶性塩類を除去する為には、ゼラチンをゲル化させて行うヌーデル水洗法を用いてもよく、また無機塩類、アニオン性界面活性剤、アニオン性ポリマー（例えば、ポリスチレンスルホン酸）を用いることができるが、ゼラチン誘導体及び化学修飾ゼラチン（例えば、アシル化ゼラチン、カルバモイル化ゼラチン）を利用した沈殿法または、膜分離を利用した限外濾過脱塩であることが好ましい。

【0074】

膜分離を利用した限外濾過に関しては、化学工学便覧、改訂五版（化学工学協会編、丸善）924-954頁、RDの102巻10208及び第131巻13122、あるいは特公昭59-43727号、同62-27008号、特開昭62-113137号、同57-209823号、同59-43727号、同62-113137号、同61-219948号、同62-23035号、同63-40137号、同63-40039号、特開平3-140946号、同2-172816号、同2-172817号、同4-22942号等に記載の方法も参考にすることができる。本発明において、限外濾過を用いる場合には特開平11-339923号あるいは特開平11-231448号記載の装置または方法を用いることが好ましい。

【0075】

本発明において、上記化学増感剤とは、イオウ、セレン、テルルを含有するカルコゲン増感剤、金、白金その他の貴金属増感剤、硫化銀、硫化金銀、硫化銀をいう。

【0076】

本発明の請求項2に関わるハロゲン化銀乳剤においては、ハロゲン化銀ホスト粒子の脱塩後であってかつ化学増感剤の添加前および添加後に前記一般式（4）

で表される化合物が添加されていることを特徴とする。

【0077】

前記一般式(4)において、 R_{11} 及び R_{12} で表される脂肪族基としては炭素数1～30、好ましくは1～20の直鎖、または分岐したアルキル、アルケニル、アルキニルまたはシクロアルキル等の各基が挙げられる。具体的には、例えばメチル、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシル、デシル、ドデシル、イソプロピル、*t*-ブチル、2-エチルヘキシル、アリル、2-ブテニル、7-オクテニル、プロパルギル、2-ブチニル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロドデシル等の各基が挙げられる。 R_{11} 及び R_{12} で表される芳香族基としては、炭素数6～20のものが挙げられ、具体的には、例えばフェニル、ナフチル、アントラニル等の各基が挙げられる。 R_{11} 及び R_{12} で表されるヘテロ環基としては、単環でも縮合環でもよく、O、S及びN原子、アミノオキシド基の少なくとも1種を環内に有する5～6員のヘテロ環基が挙げられる。

【0078】

具体的には、例えば、ピロリジン、ピペリジン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、オキシラン、モルホリン、チオモルホリン、チオピラン、テトラヒドロチオフェン、ピロール、ピリジン、フラン、チオフェン、イミダゾール、ピラゾール、オキサゾール、チアゾール、イソキサゾール、イソチアゾール、トリアゾール、テトラゾール、チアジアゾール、オキサジアゾール及びこれらのベンゼン環類から導かれる基が挙げられる。 R_{11} 及び R_{12} で環を形成するものとしては、4～7員環を挙げることができる。好ましくは5～7員環である。

【0079】

R_{11} 及び R_{12} で好ましい基としては、ヘテロ環基及び芳香族基であり、更に好ましくはヘテロ芳香環基である。 R_{11} 及び R_{12} で表される脂肪族基、芳香族基またはヘテロ環基は、更に置換基により置換されていてもよく、該置換基としてはハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原子等)、アルキル基(例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ヒドロキシエチル基、メトキシメチル基、トリフルオロメチル基、*t*-ブチル基等)、シクロアルキル基(例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等)、アラルキル基(例えば、ベンジル基、2-フェ

ネチル基等)、アリール基(例えば、フェニル基、ナフチル基、p-トリル基、p-クロロフェニル基等)、アルコキシ基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基等)、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ基、4-メトキシフェノキシ基等)、シアノ基、アシルアミノ基(例えば、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基等)、アルキルチオ基(例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、ブチルチオ基等)、アリールチオ基(例えば、フェニルチオ基、p-メチルフェニルチオ基等)、スルホニルアミノ基(例えば、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基等)、ウレイド基(例えば、3-メチルウレイド基、3,3-ジメチルウレイド基、1,3-ジメチルウレイド基等)、スルファモイルアミノ基(例えば、ジメチルスルファモイルアミノ基、ジエチルスルファモイルアミノ基等)、カルバモイル基(例えば、メチルカルバモイル基、エチルカルバモイル基、ジメチルカルバモイル基等)、スルファモイル基(例えば、エチルスルファモイル基、ジメチルスルファモイル基等)、アルコキシカルボニル基(例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等)、アリールオキシカルボニル基(例えば、フェノキシカルボニル基、p-クロロフェノキシカルボニル基等)、スルホニル基(例えば、メタンスルホニル基、ブタンスルホニル基、フェニルスルホニル基等)、アシル基(例えば、アセチル基、プロパノイル基、ブチロイル基等)、アミノ基(例えば、メチルアミノ基、エチルアミノ基、ジメチルアミノ基等)、ヒドロキシ基、ニトロ基、ニトロソ基、アミンオキシド基(例えば、ピリジン・オキシド基等)、イミド基(例えば、フタルイミド基等)、ジスルフィド基(例えば、ベンゼンジスルフィド基、ベンズチアゾリル-2-ジスルフィド基等)が挙げられる。


【0080】

以下に、本発明に係わる一般式(4)で表される化合物の具体例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。


【0081】

【化 11】


4-0




4-1




4-2




4-3




4-4



4-5




4-6



4-7




4-8




【0082】

【化12】


4-9




4-10




4-11




4-12




4-13




4-14



4-15




4-16




【0083】

【化 13】


4-17




4-18




4-19




4-20




4-21




4-22



4-23




4-24




【0084】

【化 14】


4-25




4-26




4-27




4-28



4-29




4-30




【0085】

【化 15】


4-31



4-32




4-33




【0086】

【化16】


5-1




5-2




5-3




5-4




5-5




5-6




5-7




5-8



5-9




5-10




【0087】

【化 17】


5-11




5-12




5-13




5-14




5-15




5-16



5-17




5-18




【0088】

【化 18】


6-1




6-2




6-3




6-4




6-5




6-6




6-7



6-8












6-9



【0089】


【化19】




【0090】

【化 20】


8-1




8-2




8-3




8-4




8-5




8-6




8-7



8-8




8-9



【0091】


【化 21】




【0092】

【化 22】


9-11




9-12




9-13




9-14




9-15




9-16



9-17












9-18



【0093】


【化 23】




【0094】

【化 2 4】


11-1




11-2




11-3




11-4




11-5




11-6




11-7



11-8




11-9




【0095】

【化 25】


12-1




12-2




12-3




12-4




12-5




12-6




12-7



12-8




12-9




【0096】

【化 26】


12-10




12-11




12-12




12-13




12-14




12-15




12-16




12-17




12-18




12-19




12-20



12-21




12-22




【0097】

【化 27】


12-23




12-24




12-25




12-26




12-27




12-28




12-29




12-30



12-31




12-32




【0098】

【化 28】


13-6




13-7




13-8



13-9




13-10




【0099】

【化 29】


13-11




13-12




13-13




13-14




13-15



13-16




13-17




【0100】

【化 30】


14-1




14-2




14-3




14-4



14-5




14-6




【0101】

【化 3 1】


14-7




14-8




14-9




14-10



14-11



14-12



【0102】

本発明の請求項 1 および 2 に関わる発明において、前記一般式 (1) ~ (3) で表される化合物の少なくとも 1 種類および前記一般式 (4) で表される化合物は、各々化学増感剤の添加前に少なくとも 1 種類が添加 (添加 A) され、かつ化

学増感剤の添加後に少なくとも 1 種類が添加（添加 B）されるが、化学増感剤を 2 種類以上添加する場合は、化学増感剤の少なくとも 1 種類の添加の前に添加 A が実施され、かつ該化学増感剤の少なくとも 1 種類の添加の後に添加 B が実施される。本発明の請求項 1 および 2 に関わる発明において、全ての化学増感剤の添加前に添加 A を行い、全ての化学増感剤の添加後に添加 B を行うことが好ましい。

【 0 1 0 3 】

本発明の請求項 1 および 2 に関わる発明において、前記添加 A は、ハロゲン化銀ホスト粒子の脱塩後直ちに行うこともでき、ハロゲン化銀ホスト粒子の脱塩後に添加 A を実施し冷蔵あるいは冷凍保存等した後、再溶解して化学増感剤の添加を行うこともできるが、化学増感剤の添加の直前に添加 A を行うことが好ましく、化学増感剤の添加前の 6 0 分以内に添加 A を行うことがより好ましい。またハロゲン化銀ホスト粒子の脱塩後から化学増感剤の添加までにハロゲン化銀乳剤が溶液状態で停滞がかかる場合にも化学増感剤の添加の直前に添加 A を行うことが好ましく、化学増感剤の添加前の 6 0 分以内に添加 A を行うことがより好ましい。化学増感と分光増感を実施する場合、分光増感色素の添加は添加 A の前であっても後であってもよく任意に選択できる。

【 0 1 0 4 】

本発明の請求項 1 および 2 に関わる発明において、前記添加 B は化学増感剤の添加後であれば、化学増感中あるいは、化学増感終了以降の塗布直前までに行うことができるが、化学増感の 5 0 % 以降であってかつ化学増感終了までに実施されることが好ましく、化学増感の 7 0 % 終了以降であってかつ化学増感終了までに実施されることがより好ましい。化学増感と分光増感を実施する場合、分光増感色素の添加は添加 B の前であっても後であってもよく任意に選択できる。

【 0 1 0 5 】

本発明において化学増感とは、化学増感剤を添加し熟成し、最適な熟成時間の後、ハロゲン化銀吸着性の化合物の添加により化学増感の進行を停止させることをいうが、本発明において、上記過程において、化学増感剤の添加開始からハロゲン化銀吸着性の化合物の添加による化学増感の進行の停止までを化学増感過程

といい、該化学増感過程の所要時間を化学熟成時間という。本発明において、化学増感の50%終了、70%終了、あるいは化学増感の終了とは上記化学増感過程において化学増感剤の添加開始からの時間が最適な化学熟成時間に対して各々、50%終了、70%終了、100%終了していることをいう。

【0106】

本発明の請求項3に関わるハロゲン化銀乳剤においては、ハロゲン化銀ホスト粒子の脱塩後であってかつ化学増感終了までに前記一般式(1)～(3)で表される化合物の少なくとも1種類と前記一般式(4)で表される化合物が添加されていることを特徴とする。

【0107】

本発明の請求項3に関わるハロゲン化銀乳剤における前記一般式(1)～(3)で表される化合物の少なくとも1種類と前記一般式(4)で表される化合物の添加は、化学増感剤の添加前に少なくともいずれか1種類が添加(添加A)され、かつ化学増感剤の添加後に少なくともいずれか1種類が添加(添加B)されることが好ましい。化学増感剤を2種類以上添加する場合は、化学増感剤の少なくとも1種類の添加の前に添加Aが実施され、かつ該化学増感剤の少なくとも1種類の添加の後に添加Bが実施されることが好ましく、全ての化学増感剤の添加前に添加Aを行い、全ての化学増感剤の添加後に添加Bを行うことが好ましい。

【0108】

本発明の請求項3に関わるハロゲン化銀乳剤において、前記添加Aは、ハロゲン化銀ホスト粒子の脱塩後直ちに行うこともでき、ハロゲン化銀ホスト粒子の脱塩後に添加Aを実施し冷蔵あるいは冷凍保存等した後、再溶解して化学増感剤の添加を行うこともできるが、化学増感剤の添加の直前に添加Aを行うことが好ましく、化学増感剤の添加前の60分以内に添加Aを行うことがより好ましい。またハロゲン化銀ホスト粒子の脱塩後から化学増感剤の添加までにハロゲン化銀乳剤が溶液状態で停滞がかかる場合にも化学増感剤の添加の直前に添加Aを行うことが好ましく、化学増感剤の添加前の60分以内に添加Aを行うことがより好ましい。化学増感と分光増感を実施する場合、分光増感色素の添加は添加Aの前であっても後であってもよく任意に選択できる。

【0109】

本発明の請求項3に関わるハロゲン化銀乳剤において、前記添加Bは化学増感の50%以降であってかつ化学増感終了までに実施されることが好ましく、化学増感の70%終了以降であってかつ化学増感終了までに実施されることがより好ましい。化学増感と分光増感を実施する場合、分光増感色素の添加は添加Bの前であっても後であってもよく任意に選択できる。

【0110】

本発明の請求項4に関わるハロゲン化銀乳剤においては、ハロゲン化銀ホスト粒子の脱塩後であってかつ化学増感終了までに前記一般式(S)で表される化合物の存在下で前記一般式(1)～(3)で表される化合物の少なくとも1種類及び/または前記一般式(4)で表される化合物が添加されていることを特徴とする。

【0111】

次に一般式(S)で表される化合物について説明する。

一般式(S)において、Qで表される5員複素環としては、例えば、イミダゾール環、テトラゾール環、チアゾール環、オキサゾール環、セレナゾール環、ベンゾイミダゾール環、ナフトイミダゾール環、ベンゾチアゾール環、ナフトチアゾール環、ベンゾセレナゾール環、ナフトセレナゾール環、ベンゾオキサゾール環などが挙げられ、Qで表される6員複素環としては、ピリジン環、ピリミジン環、キノリン環等が挙げられ、これらの5員もしくは6員の複素環は置換基を有するものも含む。

【0112】

一般式(S)において、M¹で表されるアルカリ金属原子としては、ナトリウム原子、カリウム原子等が挙げられる。

【0113】

一般式(S)で示されるメルカプト化合物は、更に下記(S-1)、(S-2)、(S-3)及び(S-4)でそれぞれ示されるメルカプト化合物が好ましい。


【0114】

前記一般式 (S) で表される化合物は下記一般式 (S-1) で表される化合物であることが好ましい。

【0115】

【化32】

一般式(S-1)




【0116】

式中、R¹は水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、ハロゲン原子、カルボキシル基もしくはその塩、スルホ基もしくはその塩、又はアミノ基を表し、Zは-NH-、-O-、又は-S-を表し、M¹は一般式 (S) におけるM¹と同義である。

【0117】

【化33】

一般式(S-2)




【0118】

式中、Arは下記(化34)で表される基を表し、

【0119】

【化 3 4】



【0 1 2 0】

R^2 はアルキル基、アルコキシ基、カルボキシ基もしくはその塩、スルホ基もしくはその塩、ヒドロキシ基、アミノ基、アシルアミノ基、カルバモイル基又はスルホンアミド基を表す。 n は0～2の整数を表す。 M^1 は一般式(S)における M^1 と同義である。

【0 1 2 1】

一般式(S-1)及び(S-2)において、 R^1 及び R^2 が表すアルキル基としては例えばメチル基、エチル基、ブチル基等が挙げられ、アルコキシ基としては例えばメトキシ基、エトキシ基等が挙げられ、カルボキシ基もしくはスルホ基の塩としては例えばナトリウム塩、アンモニウム塩等が挙げられる。

【0 1 2 2】

一般式(S-1)において、 R^1 が表すアリール基としては例えばフェニル基、ナフチル基等が挙げられ、ハロゲン原子としては例えば塩素原子、臭素原子等が挙げられる。

【0 1 2 3】

一般式(S-2)において、 R^2 が表すアシルアミノ基としては例えばメチルカルボニルアミノ基、ベンゾイルアミノ基等が挙げられ、カルバモイル基としては例えばエチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基等が挙げられ、スルホンアミド基としては例えばメチルスルホアミド基、フェニルスルホアミド基等が挙げられる。


【0 1 2 4】

上記アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アミノ基、アシルアミノ基、カルバモイル基、スルホンアミド基等は更に置換基を有するものも含む。

【0125】

【化35】

一般式(S-3)



【0126】

式中、Zは $-\text{NR}^3-$ 、酸素原子又は硫黄原子を表す。 R^3 は水素原子、アルキル基、アリール基、アルケニル基、シクロアルキル基、 $-\text{SR}^{31}$ 、 $-\text{NR}^{32}$ (R^{33})、 $-\text{NHCO}\text{R}^{34}$ 、 $-\text{NH}\text{SO}_2\text{R}^{35}$ 又はヘテロ環基を表し、 R^{31} は水素原子、アルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、 $-\text{CO}\text{R}^{34}$ 、又は $-\text{SO}_2\text{R}^{35}$ を表し、 R^{32} 及び R^{33} は水素原子、アルキル基、又はアリール基を表し、 R^{34} 及び R^{35} はアルキル基又はアリール基を表す。 M^1 は一般式(S)の M^1 と同義である。

【0127】

一般式(S-3)における R^3 、 R^{31} 、 R^{32} 、 R^{33} 、 R^{34} 及び R^{35} が表すアルキル基としては例えば、メチル基、ベンジル基、エチル基、プロピル基等が、アリール基としてはフェニル基、ナフチル基等が挙げられる。

【0128】

又、 R^3 及び R^{31} が表すアルケニル基としては例えばプロペニル基等が、シクロアルキル基としては例えばシクロヘキシル基等が挙げられる。又、 R^3 が表すヘテロ環基としては例えばフリル基、ピリジニル基等が挙げられる。


【0129】

上記 R^3 、 R^{31} 、 R^{32} 、 R^{33} 、 R^{34} 及び R^{35} で表されるアルキル基及びアリール基、 R^3 及び R^{31} で表されるアルケニル基及びシクロアルキル基、並びに R^3 で表されるヘテロ環基は更に置換基を有するものも含む。

【0130】

【化 36】

一般式(S-4)



【0131】

式中、R³及びM¹はそれぞれ一般式(S-3)におけるR³及びM¹と同義の基を表す。またR³¹及びR³²は、それぞれ一般式(S-3)におけるR³¹及びR³²と同義の基を表す。


【0132】

以下に一般式(S)によって表される化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。


【0133】

【化 37】


S-1-1




S-1-2




S-1-3




S-1-4




S-1-5




S-1-6



S-1-7




S-1-8




【0134】

【化 38】


S-2-1




S-2-2




S-2-3




S-2-4




S-2-5




S-2-6



S-2-7













S-2-8









【0135】

【化 39】

例示化合物	$ \begin{array}{c} \text{M}^1\text{S} \quad \text{O} \quad \text{R}^3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{N} \text{---} \text{N} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{R}^3 \end{array} $	M ¹
S-3-1	—C ₂ H ₅	—H
S-3-2	—CH ₂ —CH=CH ₂	—H
S-3-3	—CH ₂ =CH—CH ₂ —CH ₃	—H
S-3-4	—C ₇ H ₁₅	—H
S-3-5	—C ₉ H ₁₉	—Na
S-3-6		—H
S-3-7	—C ₄ H ₉ (t)	—H
S-3-8		—H
S-3-9		—H
S-3-10		—H
S-3-11	—NH— 	—H
S-3-12	—NH— 	—H
S-3-13	—NHCOCH ₃	—H
S-3-14	—NH—SO ₂ — 	—H
S-3-15	—N(CH ₃) ₂	—H
S-3-16	—NHCH ₂ — 	—H
S-3-17	—CH ₂ — 	—H
S-3-18	—S—CH ₃	—H
S-3-19	—S— 	—H
S-3-20	—SH	—H













【0136】

【化 40】

例示化合物		M¹
S-3-21	—H	—H
S-3-22	—C ₂ H ₅	—H
S-3-23	—C ₄ H ₉ (t)	—H
S-3-24	—C ₆ H ₁₃	—H
S-3-25		—H
S-3-26		—H
S-3-27		—H
S-3-28		—H
S-3-29	—NH— 	—H
S-3-30	—NH ₂ —N(CH ₃) ₂	—H
S-3-31	—CH ₂ CH=CH ₂	—H
S-3-32	—SH	—H
S-3-33	—NHCOC ₂ H ₅	—H


【0137】

【化 4 1】

例示化合物		R ³¹	M ¹
S-3-34	—C ₂ H ₅	—H	—H
S-3-35	—CH ₃	—CH ₃	—H
S-3-36	—CH ₃		—H
S-3-37	—NHCOCH ₃	—CH ₃	—H
S-3-38	—NHCO— 	—CO— 	—H
S-3-39	—NHCOCH ₃	—COCH ₃	—H
S-3-40	—NHCOCH ₃	—CH ₂ — 	—H
S-3-41	—NHCOC ₂ H ₅	 —CN	Na
S-3-42	—NHCO— 		H
S-3-43	—NHSO ₂ CH ₃	—H	H
S-3-44	—NHCO—  —OCH ₃	—CH ₃	Na
S-3-45	—NHCO— 	—CH ₂ CH=CH ₂	H
S-3-46	—NHCO— 	—CH ₂ CH ₂ O— 	—H


【0138】

【化 4 2】



例示化合物	R ³	R ³¹	R ³²	M ¹
S-4-1	—C ₂ H ₅	—CH ₃	—CH ₃	—H
S-4-2		—CH ₃	—CH ₃	—H
S-4-3	—NH ₂	—H		—H
S-4-4		—H	—C ₄ H ₉	—H
S-4-5	—NHCOCH ₃	—CH ₃	—CH ₃	—H
S-4-6		—CH ₃	—CH ₃	—H
S-4-7		—CH ₃	—C ₃ H ₇ (i)	—H

S-4-8



【0139】

前記一般式 (S) で示される化合物は、例えば、特公昭40-28496号、特開昭50-89034号、ジャーナル・オブ・ケミカル・ソサイティ (J. Chem. Soc.) 49、1748 (1927)、同4237 (1952)、ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (J. Org. Chem.) 39、2469 (1965)、米国特許2,824,001号、ジャーナル・オブ・

ケミカル・ソサイティ、1723 (1951)、特開昭56-111846号、米国特許1,275,701号、米国特許3,266,897号、同2,403,927号等に記載の化合物を包含し、合成法もこれらの文献に記載の方法に準じて合成することができる。

【0140】

本発明に係る一般式 (S) で表される化合物 (以下化合物 (S) と呼ぶ) を、本発明に係るハロゲン化銀乳剤層に含有させるには、水もしくは水と任意に混和可能な有機溶媒 (例えば、メタノール、エタノール等) に溶解したのち添加すればよい。化合物 (S) は単独で用いてもよいし、一般式 (S) で示される他の化合物、又は一般式 (S) で示される化合物以外の他の安定剤もしくは、カブリ抑制剤と組み合わせて用いてもよい。

【0141】

本発明の請求項4に関わるハロゲン化銀乳剤において、ハロゲン化銀ホスト粒子の脱塩後であってかつ化学増感剤の添加前に、前記一般式 (S) で表される化合物の少なくとも1種類が添加されることが好ましく、化学増感剤の添加後に前記一般式 (1) ~ (3) で表される化合物の少なくとも1種類及び/または前記一般式 (4) で表される化合物が添加されることが好ましい。前記一般式 (1) ~ (3) で表される化合物の少なくとも1種類及び/または前記一般式 (4) で表される化合物の添加は化学増感の50%以降であってかつ化学増感終了までに実施されることが好ましく、化学増感の70%終了以降であってかつ化学増感終了までに実施されることがより好ましい。化学増感と分光増感を実施する場合、分光増感色素の添加は任意に選択できる。

【0142】

本発明に関わる請求項2~4記載のハロゲン化銀乳剤において、特開2002-148750号記載のポリスルフィド化合物及びメルカプト化合物も好ましく用いることができる。

【0143】

本発明に関わる前記一般式 (1) ~ (4) で表される化合物及び前記一般式 (S) で表される化合物の好ましい添加量は、 1×10^{-8} ~ 1 モル/モル Ag X、

更に好ましくは $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-1}$ モル/モル AgX である。

【0144】

本発明に関わる前記一般式 (1) ~ (4) で表される化合物及び前記一般式 (S) で表される化合物をハロゲン化銀乳剤に添加するには、当業界で写真乳剤に添加剤を加える場合に通常用いられる方法を適用できる。例えば、水溶性の化合物である場合は、適当な濃度の水溶液とし、水に不溶または難溶性の化合物の場合は、水と混合しうる任意の有機溶媒、例えば、アルコール類、グリコール類、ケトン類、エステル類、アミド類等の写真特性に悪影響を与えない溶媒に溶解し、溶液として添加することができる。

【0145】

本発明に関わるハロゲン化銀乳剤はハロゲン化銀粒子内部に前記一般式 (S) で表される化合物を含有することが好ましい。

【0146】

本発明においてハロゲン化銀粒子内部とは、ハロゲン化銀粒子表面を除いたハロゲン化銀相をいう。

【0147】

本発明においてハロゲン化銀粒子内部における前記一般式 (S) で表される化合物の含有量は $1 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^{-1}$ モル/モル AgX が好ましく、 $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-2}$ モル/モル AgX がより好ましい。

【0148】

本発明に関わるハロゲン化銀粒子内部において、前記一般式 (S) 化合物の含有濃度が異なる領域は何相であっても良く、また所望の粒子が形成される限りにおいて、含有濃度に制限はないが、ハロゲン化銀粒子内部において前記一般式 (S) 化合物の含有濃度が異なる 2 相以上のハロゲン化銀相を有することが好ましく、ハロゲン化銀粒子内部において前記一般式 (S) 化合物の含有濃度が最大であるハロゲン化銀相の外側に前記一般式 (S) 化合物の含有濃度が最大であるハロゲン化銀相よりも前記一般式 (S) 化合物の含有濃度が小さいハロゲン化銀相を有することが更に好ましい。例えば、ハロゲン化銀粒子内部において、その最も表面側領域 (シェル部) の前記一般式 (S) 化合物の含有濃度が、それより内

側領域（コア部）における前記一般式（S）化合物の含有濃度未満である形態も好ましく用いられる。ここでシェル部とは、粒子成長による粒子形成における最終的な領域で、粒子の表面を含む最も粒子の外側の領域を示す。

【0149】

本発明のハロゲン化銀乳剤のシェル部に含有される前記一般式（S）化合物の平均濃度は、ハロゲン化銀 1 モルあたり 1.5×10^{-4} モル未満であることが好ましい。シェル部における前記一般式（S）化合物の含有濃度は、0 でも良く、好ましくはハロゲン化銀 1 モルあたり $0.1 \sim 1 \times 10^{-4}$ モルであり、より好ましくはハロゲン化銀 1 モルあたり $0.1 \sim 0.5 \times 10^{-4}$ モルである。

【0150】

コア部に含有される前記一般式（S）化合物の濃度は、シェル部に含有される濃度よりも大きい限りにおいて制限はないが、ハロゲン化銀 1 モルあたり $0.5 \sim 3 \times 10^{-4}$ モルであることが好ましい。

【0151】

また、前記一般式（S）化合物は複数の化合物を組み合わせて添加しても良いし、複数のハロゲン化銀相、コア部とシェル部でその化合物の種類や、組合せの構成が異なっても良い。これらの化合物は、如何なる方法を用いて粒子の形成される系に存在させても良いが、予めハライド溶液に含有させて添加されるのが好ましい。

【0152】

本発明に関わるハロゲン化銀粒子において、シェル部の体積は、ハロゲン化銀粒子の全体積の 50% 以内であることが好ましく、より好ましいシェル部の体積はハロゲン化銀粒子の全体積の 30% 以内である。また、シェル部の体積がハロゲン化銀粒子の全体積の 10% 以内であるような、表面近傍の極狭い亜表面領域をシェル領域とした形態においても、本発明を好ましく実施することができる。

【0153】

本発明に関わるハロゲン化銀乳剤においては、ハロゲン化銀粒子が 1 種類以上のイリジウム化合物を含む 2 種類以上の 8 族金属化合物をハロゲン化銀粒子内部に含有することが好ましく、ハロゲン化銀粒子が 2 種類以上のイリジウム化合物

を含む3種類以上の8族金属化合物をハロゲン化銀粒子内部に含有することがより好ましい。本発明においては3種類以上のイリジウム化合物を含有することが更に好ましく、該イリジウム化合物の1種類以上は配位子の少なくとも1つが水配位子及び／または下記の有機配位子であることがより好ましい。

【0154】

本発明に関わるハロゲン化銀乳剤においては、ハロゲン化銀粒子が4種類以上の8族金属化合物をハロゲン化銀粒子内部に含有することが更に好ましく、5種類以上の8族金属化合物をハロゲン化銀粒子内部に含有することがより好ましい。

【0155】

本発明に関わるハロゲン化銀乳剤においては、イリジウム化合物以外に少なくとも1種類の8族金属シアノ錯体を含有することが好ましい。

【0156】

本発明において用いられる8族金属化合物は鉄、イリジウム、ロジウム、オスミウム、ルテニウム、コバルト、白金の金属化合物であることが好ましく、金属原子、イオン、その錯体及びこれらを含む塩（錯塩を含む）、その他これらを含む化合物等から選ぶことができるが、金属錯体から選択することが好ましい。

【0157】

金属錯体から選択する場合、6配位錯体、5配位錯体、4配位錯体、2配位錯体が好ましく、6配位錯体、4配位錯体がより好ましい。

【0158】

錯体を構成する配位子は、カルボニル配位子、フルミネート配位子、チオシアネート配位子、ニトロシル配位子、チオニトロシル配位子、シアノ配位子、水配位子、ハロゲン配位子、あるいはアンモニア、水酸化物、亜硝酸、亜硫酸、過酸化物の配位子及び有機配位子等、任意のものをを用いることができるが、ニトロシル配位子、チオニトロシル配位子、シアノ配位子、水配位子、ハロゲン配位子及び有機配位子から選ばれる1つ以上の配位子を含有することが好ましい。

【0159】


本発明において有機配位子とは、1つ以上のH-C、C-CあるいはC-N-

H結合を含み、金属イオンに配位可能な化合物をいう。本発明に用いられる有機配位子は、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピラン、ピリダジン、イミダゾール、チアゾール、イソチアゾール、トリアゾール、ピラゾール、フラン、フラザン、オキサゾール、イソオキサゾール、チオフェン、フェナントロリン、ビピリジン、エチレンジアミンから選ばれる化合物、イオン、あるいはこれらの化合物に置換基を導入した化合物であることが好ましい。

【0160】

本発明においては、下記一般式 (A) で表される化合物の少なくとも 1 種類以上を含有することが好ましい。

【0161】




式中、 M^{11} は周期表 8 族元素から選択される金属を表し、鉄、コバルト、ルテニウム、イリジウム、ロジウム、オスミウム、白金であり、鉄、ルテニウム、ロジウム、イリジウム、オスミウムであることがより好ましい。 R^{11} はアルカリ金属を表し好ましくはセシウム、ナトリウムまたはカリウムである。 $m2$ は 0~6、 $n2$ は 0~4 の整数を表す。 X^{11} 及び Y^{11} は配位子を表し、カルボニル配位子、フルミネート配位子、チオシアネート配位子、ニトロシル配位子、チオニトロシル配位子、シアノ配位子、水配位子、ハロゲン配位子、あるいはアンモニア、水酸化物、亜硝酸、亜硫酸、過酸化物の配位子及び有機配位子を表す。

【0162】

以下に本発明において用いられる 8 族金属化合物、8 族金属錯体の具体例を挙げるが、本発明はこれらに限定されない。また、カウンターカチオンはカリウムイオン、カルシウムイオン、ナトリウムイオン、アンモニウムイオン等、任意のものをを用いることができる。また、金属錯体が陽イオンである場合に、対陰イオンとして、硝酸イオン、ハロゲンイオン、過塩素酸イオン等、当業界で公知のものをを用いることができる。

【0163】



A-5: $K_2 [Ir (NO) Cl_5]$ 、A-6: $K_3 [Ir (NO) Cl_5]$ 、
A-7: $K_2 [Ir Br_6]$ 、A-8: $K_3 [Ir Br_6]$ 、
A-9: $Na_2 [Ir Br_6]$ 、A-10: $Na_3 [Ir Br_6]$ 、
A-11: $K_2 [Ir Br_4 Cl_2]$ 、A-12: $K_3 [Ir Br_4 Cl_2]$ 、
A-13: $K_2 [Ir Br_3 Cl_3]$ 、A-14: $K_3 [Ir Br_3 Cl_3]$ 、
A-15: $K_2 [Ir Br_5 Cl]$ 、A-16: $K_3 [Ir Br_5 Cl]$ 、
A-17: $K_2 [Ir Br_5 I]$ 、A-18: $K_3 [Ir Br_5 I]$ 、
A-19: $K [Ir Br_5 (H_2O)]$ 、
A-20: $K [Ir Br_4 (H_2O)_2]$ 、
A-21: $K_2 [Ir Br_5 (H_2O)]$ 、
A-22: $K_3 [Ir Br_5 (H_2O)]$ 、
A-23: $K_4 [Ir Br_5 (H_2O)]$ 、
A-24: $K [Ir Cl_5 (H_2O)]$ 、
A-25: $K [Ir Cl_4 (H_2O)_2]$ 、
A-26: $K_2 [Ir Cl_5 (H_2O)]$ 、
A-27: $K_3 [Ir Cl_5 (H_2O)]$ 、
A-28: $K_4 [Ir Cl_5 (H_2O)]$ 、
A-29: $K_4 [Ir Cl_6]$ 、
A-30: $K_2 [Ir (CN)_5 (H_2O)]$ 、
A-31: $K_3 [Ir (CN)_5 (H_2O)]$ 、
A-32: $K_4 [Ir (\text{チアゾール}) Cl_5]$ 、
A-33: $K_4 [Ir (\text{イミダゾール}) Cl_5]$
B-1: $K_2 [Ru Cl_6]$ 、B-2: $K_2 [Pt Cl_6]$ 、
B-3: $K_2 [Pt (SCN)_4]$ 、B-4: $K_2 [Ni Cl_4]$ 、
B-5: $K_2 [Pd Cl_6]$ 、B-6: $K_3 [Rh Cl_6]$ 、
B-7: $K_2 [Os Cl_6]$ 、B-8: $K_2 [Re Cl_6]$ 、
B-9: $K_3 [Rh Br_6]$ 、B-10: $K_3 [Mo (OCN)_6]$ 、
B-11: $K_3 [Re (CNO)_6]$ 、B-12: $K_4 [Ru (CNO)_6]$ 、
B-13: $K_4 [Fe (CNO)_6]$ 、B-14: $K_2 [Pt (CNO)_4]$ 、

B-15: $K_3 [Co (NH_3)_6]$ 、B-16: $K_5 [Co_2 (CNO)_{11}]$ 、
B-17: $K_3 [Re (CNO)_6]$ 、B-18: $K_4 [Os (CNO)_6]$ 、
B-19: $Cs_2 [Os (NO) Cl_5]$ 、
B-20: $K_2 [Ru (NO) Cl_5]$ 、
B-21: $K_2 [Ru (CO) Cl_5]$ 、
B-22: $Cs_2 [Os (CO) Cl_5]$ 、
B-23: $K_2 [Fe (NO) Cl_5]$ 、
B-24: $K_2 [Ru (NO) Br_5]$ 、B-25: $K_2 [Ru (NO) I_5]$ 、
B-26: $K_2 [Re (NO) Br_5]$ 、
B-27: $K_2 [Re (NO) Cl_5]$ 、
B-28: $K_2 [Ru (NS) Cl_5]$ 、
B-29: $K_2 [Os (NS) Br_5]$ 、
B-30: $K_2 [Ru (NS) Br_5]$ 、
B-31: $K_2 [Ru (NS) (SCN)_5]$ 、
B-32: $K_4 [Fe (CN)_6]$ 、B-33: $K_3 [Fe (CN)_6]$ 、
B-34: $K_4 [Ru (CN)_6]$ 、B-35: $K_2 [RuBr (CN)_5]$ 、
B-36: $K_4 [Os (CN)_6]$ 、
B-37: $K_2 [Os (NS) (CN)_5]$ 、
B-38: $K_4 [Re (CN)_6]$ 、B-39: $K_2 [ReCl (CN)_5]$

その他特開平5-341426号記載の金属化合物及びビピリジン錯体も好ましく用いることができる。

【0164】

本発明において、8族金属化合物を含有させるには、ハロゲン化銀粒子の物理熟成中にドーピングを行ってもよいし、ハロゲン化銀粒子の形成過程（一般に、水溶性銀塩及び水溶性ハロゲン化アルカリの添加中）にドーピングを行ってもよいし、またハロゲン化銀粒子形成を一時止めた状態でドーピングを施しその後更に粒子形成を継続してもよく、8族金属化合物の存在下で核形成や物理熟成、粒子形成を行うことにより実施できる。

【0165】

本発明で用いられる 8 族金属化合物の濃度としては、一般的にハロゲン化銀 1 モルあたり 1×10^{-9} モル以上、 1×10^{-2} モル以下の範囲が適当であり、より好ましくは 5×10^{-9} モル以上、 1×10^{-3} モル以下の範囲であり、 1×10^{-8} モル以上、 1×10^{-4} モル以下の範囲が特に好ましい。

【0166】

本発明において、ハロゲン化銀粒子に 8 族金属化合物を含有させるには、それらを直接乳剤中に分散してもよいし、或いは水、メタノール、エタノール等の単独もしくは混合溶媒に溶解したものを添加してもよく、当業界で一般に添加剤をハロゲン化銀乳剤に加える方法を適用することができる。また、8 族金属化合物をハロゲン化銀微粒子とともにハロゲン化銀乳剤に加えることができ、ハロゲン化銀粒子形成中に 8 族金属化合物を含有するハロゲン化銀微粒子を添加することができる。

【0167】

上記ハロゲン化銀乳剤中のハロゲン化銀粒子形成中に 8 族金属化合物を含有するハロゲン化銀微粒子を添加する製造方法に関しては、特開平 11-212201 号及び特開 2000-89403 号記載の方法を参照することができる。

【0168】

本発明に係わるハロゲン化銀乳剤においては、ハロゲン化銀乳剤が実質的にカルシウムイオンを含まないゼラチンを含有することを好ましい。本発明において、実質的にカルシウムイオンを含まないゼラチンとは、カルシウム含有量が 100 ppm 以下であるゼラチンであり、好ましくは 50 ppm 以下、より好ましくは 30 ppm 以下である。本発明に係わる実質的にカルシウムイオンを含まないゼラチンはイオン交換樹脂等を用いたカチオン交換処理により得ることができる。

【0169】

本発明に係わるハロゲン化銀乳剤においては、実質的にカルシウムイオンを含まないゼラチンがハロゲン化銀粒子形成から脱塩、分散、化学増感及び／または色増感の終了までのいずれか 1 つ以上のハロゲン化銀乳剤調製工程で使用されることが好ましいが、化学増感及び／または色増感の前であることが好ましい。調

製したハロゲン化銀乳剤中の全分散媒の10質量パーセント以上が、該実質的にカルシウムイオンを含まないゼラチンであることが好ましく、30質量パーセント以上である事がより好ましく、50質量パーセント以上であることが更に好ましい。

【0170】

本発明に係わるハロゲン化銀乳剤においては、ハロゲン化銀粒子がアミノ基置換された化学修飾ゼラチンを用いてハロゲン化銀粒子の粒子形成及び／または脱塩が行われていることが好ましい。該化学修飾ゼラチンには特開平5-72658号公報、特開平9-197595号公報、特開平9-251193号公報などに記載の、ゼラチンのアミノ基を置換した化学修飾ゼラチンを好ましく使用することができる。粒子形成及び／または脱塩において該化学修飾ゼラチンを用いる場合、粒子形成に用いる全分散媒の10質量パーセント以上が、該化学修飾ゼラチンであることが好ましく、30質量パーセント以上である事がより好ましく、50質量パーセント以上であることが更に好ましい。アミノ基の置換比率は30%以上が好ましく、50%以上がより好ましく、80%以上が更に好ましい。

【0171】

本発明に係わるハロゲン化銀乳剤の製造において用いられる分散媒は、ハロゲン化銀粒子に対する保護コロイド性を有する化合物である。該分散媒は、ハロゲン化銀粒子形成時の核生成工程から粒子成長工程に渡って存在させることが好ましい。本発明で好ましく用いることができる分散媒には、ゼラチンと親水性コロイドがある。ゼラチンとしては、通常分子量10万程度のアルカリ処理ゼラチンや酸処理ゼラチン、或いは酸化処理したゼラチンや、Bull. Soc. Sci. Photo. Japan No. 16, P30 (1966)に記載されたような酵素処理ゼラチンを好ましく用いることができる。ハロゲン化銀粒子の核生成時には平均分子量が1万～7万のゼラチンを用いることが好ましく、平均分子量が1万～5万のゼラチンを用いることが更に好ましい。ゼラチンの平均分子量を小さくするために、ゼラチン分解酵素や過酸化水素等を用いてゼラチンを分解処理することができる。また、同様に核生成時にメチオニン含有量が少ないゼラチンを用いることも特に平板状ハロゲン化銀粒子を形成する際には好ましい。分散

媒単位質量（グラム）当たりのメチオニン含有量としては 50μ モル以下が好ましく、 20μ モル以下がより好ましい。ゼラチン中のメチオニン含有量は、過酸化水素等を用いてゼラチンを酸化処理することによって低減せしめることができる。

【0172】

親水性コロイドとしては、例えば、ゼラチン誘導体、ゼラチンと他の高分子とのグラフトポリマー、アルブミン、カゼインのような蛋白質；ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、セルロース硫酸エステル類の如きセルロース誘導体、アルギン酸ソーダ、澱粉誘導体のような糖誘導体；ポリビニルアルコール、ポリビニルアルコール部分アセタール、ポリ-N-ビニルピロリドン、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリビニルイミダゾール、ポリビニルピラゾールのような単一あるいは共重合体の如き多種の合成親水性高分子物質を用いることができる。ゼラチンとしては石灰処理ゼラチンのほか、酸処理ゼラチンやBull. Soc. Sci. Photo. Japan. No. 16. p 30 (1966)に記載されたような酵素処理ゼラチンを用いてもよく、また、ゼラチンの加水分解物や酵素分解物も用いることができる。

【0173】

本発明に係るハロゲン化銀粒子の形状は任意のものを用いることができる。好ましい一つの例は、(100)面を結晶表面として有する立方体である。また、米国特許4,183,756号、同4,225,666号、特開昭55-26589号、特公昭55-42737号や、ザ・ジャーナル・オブ・フォトグラフィック・サイエンス(J. Photogr. Sci.)21巻,39頁(1973年)等の文献に記載された方法等により、八面体、十四面体、十二面体等の形状を有する粒子を造り、これを用いることもできる。更に、双晶面を有する粒子、例えば平板状ハロゲン化銀粒子を用いてもよい。

【0174】

本発明に係るハロゲン化銀粒子は、単一の形状からなる粒子が好ましく用いられるが、単分散のハロゲン化銀乳剤を二種以上同一層に添加する事もできる。

【0175】

本発明に係るハロゲン化銀粒子の粒径は特に制限はないが、迅速処理性及び、感度など、他の写真性能などを考慮すると好ましくは $0.1 \sim 5.0 \mu\text{m}$ 、更に好ましくは $0.2 \sim 3.0 \mu\text{m}$ の範囲である。特に立方体粒子を用いる場合は、好ましくは、 $0.1 \sim 1.2 \mu\text{m}$ 、更に好ましくは、 $0.15 \sim 1.0 \mu\text{m}$ の範囲である。

【0176】

本発明のハロゲン化銀粒子の粒径の分布は、好ましくは変動係数が 0.22 以下、更に好ましくは 0.15 以下の単分散ハロゲン化銀粒子である。ここで変動係数は、粒径分布の広さを表す係数であり、次式によって定義される。

【0177】

$$\text{変動係数} = S / R$$

(ここに、 S は粒径分布の標準偏差、 R は平均粒径を表す。)

ここでいう粒径とは、球状のハロゲン化銀粒子の場合はその直径、また、立方体や球状以外の形状の粒子の場合は、その投影像を同面積の円像に換算したときの直径を表す。

【0178】

ハロゲン化銀乳剤の調製装置、方法としては、当業界において公知の種々の方法を用いることができる。

【0179】

本発明に係るハロゲン化銀乳剤は、酸性法、中性法、アンモニア法の何れで得られたものであってもよい。該粒子は一時に成長させたものであってもよいし、種粒子を作った後で成長させてもよい。種粒子を作る方法と成長させる方法は同じであっても、異なってもよい。

【0180】

また、可溶性銀塩と可溶性ハロゲン化物を反応させる形式としては、順混合法、逆混合法、同時混合法、それらの組合せなどいずれでもよいが、同時混合法で得られたものが好ましい。更に同時混合法の一形式として、特開昭54-48521号等に記載されているpAgコントロールド・ダブルジェット法を用いることもできる。

【0181】

また、特開昭57-92523号、同57-92524号等に記載の反応母液中に配置された添加装置から水溶性銀塩及び水溶性ハロゲン化物水溶液を供給する装置、独国公開特許2,921,164号等に記載された水溶性銀塩及び水溶性ハロゲン化物水溶液を連続的に濃度変化して添加する装置、特表昭56-501776号等に記載の反応器外に反応母液を取り出し、限外濾過法で濃縮することによりハロゲン化銀粒子間の距離を一定に保ちながら粒子形成を行う装置などを用いてもよい。

【0182】

更に必要であればチオエーテル等のハロゲン化銀溶剤を用いてもよい。また、メルカプト基を有する化合物、含窒素ヘテロ環化合物または増感色素のような化合物をハロゲン化銀粒子の形成時、または、粒子形成終了の後に添加して用いてもよい。

【0183】

本発明に係るハロゲン化銀乳剤における化学増感は、金化合物を用いる増感法、カルコゲン増感剤を用いる増感法を組み合わせ用いることが出来る。

【0184】

本発明に係るハロゲン化銀乳剤に適用するカルコゲン増感剤としては、イオウ増感剤、セレン増感剤、テルル増感剤などを用いることが出来るが、イオウ増感剤が好ましい。イオウ増感剤としてはチオ硫酸塩、アリルチオカルバミドチオ尿素、アリルイソチアシアネート、シスチン、p-トルエンチオスルホン酸塩、ローダニン、無機イオウ等が挙げられる。

【0185】

硫黄増感剤の添加量は、適用されるハロゲン化銀乳剤の種類や期待する効果の大きさなどにより変えることが好ましいが、ハロゲン化銀1モル当たり $5 \times 10^{-10} \sim 5 \times 10^{-5}$ モル、好ましくは $5 \times 10^{-8} \sim 3 \times 10^{-5}$ モルの範囲が望ましい。

【0186】

金増感剤を用いる場合は、塩化金酸、硫化金等の他各種の金錯体として添加す

ることができる。用いられる配位子化合物としては、ジメチルローダニン、チオシアン酸、メルカプトテトラゾール、メルカプトトリアゾール等が挙げられる。金増感剤の使用量は、ハロゲン化銀乳剤の種類、使用する化合物の種類、熟成条件などによって一様ではないが、通常はハロゲン化銀 1 モル当たり $1 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^{-4}$ モルであることが好ましく、更に好ましくは $1 \times 10^{-8} \sim 1 \times 10^{-5}$ モルである。

【0187】

ハロゲン化銀乳剤の化学増感法としては、還元増感法を用いてもよい。

ハロゲン化銀乳剤には、感光材料の調製工程中に生じるカブリを防止したり、保存中の性能変動を小さくしたり、現像時に生じるカブリを防止する目的で公知のカブリ防止剤、安定剤を用いることができる。こうした目的に用いられる好ましい化合物の例として、特開平 2-146036 号 7 頁下欄に記載された一般式 [II] で表される化合物を挙げることができ、更に好ましい具体的な化合物としては、同公報の 8 頁に記載の II a-1 ~ II a-8、II b-1 ~ II b-7 の化合物や、1-(3-メトキシフェニル)-5-メルカプトテトラゾール、1-(4-エトキシフェニル)-5-メルカプトテトラゾール等の化合物を挙げることができる。

【0188】

これらの化合物は、その目的に応じて、ハロゲン化銀乳剤粒子の調製工程、化学増感工程、化学増感工程の終了時、塗布液調製工程などの工程で添加される。これらの化合物の存在下に化学増感を行う場合には、ハロゲン化銀 1 モル当たり $1 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-4}$ モル程度の量で好ましく用いられる。化学増感終了時に添加する場合には、ハロゲン化銀 1 モル当たり $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-2}$ モル程度の量が好ましく、 $1 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-3}$ モルがより好ましい。塗布液調製工程においてハロゲン化銀乳剤層に添加する場合には、ハロゲン化銀 1 モル当たり $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-1}$ モル程度の量が好ましく、 $1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-2}$ モルがより好ましい。また、ハロゲン化銀乳剤層以外の層に添加する場合には、塗布被膜中の量が 1 m^2 当たり $1 \times 10^{-9} \sim 1 \times 10^{-3}$ モル程度の量が好ましい。

【0189】

感光材料には、イラジエーション防止やハレーション防止の目的で種々の波長域に吸収を有する染料を用いることができる。この目的で、公知の化合物をいずれも用いることができるが、特に、可視域に吸収を有する染料としては、特開平 3-251840 号 30 頁に記載の AI-1~11 の染料及び特開平 6-3770 号記載の染料が好ましく用いられ、赤外線吸収染料としては、特開平 1-280750 号 2 頁左下欄に記載の一般式 (I)、(II)、(III) で表される化合物が好ましい分光特性を有し、写真乳剤の写真特性への影響もなく、また、残色による汚染もなく好ましい。好ましい化合物の具体例として、同公報 3 頁左下欄~5 頁左下欄に挙げられた例示化合物 (1)~(45) を挙げるができる。これらの染料を添加する量として、鮮鋭性を改良する目的には、感光材料の未処理試料の 680 nm における分光反射濃度が 0.7~3.0 にする量が好ましく、更には 0.8~3.0 にすることがより好ましい。

【0190】

感光材料中に蛍光増白剤を添加することが白地性を改良でき好ましい。好ましく用いられる化合物としては、特開平 2-232652 号記載の一般式 [II] で示される化合物が挙げられる。

【0191】

本発明の感光材料をカラー感光材料として用いる場合には、イエローカプラー、マゼンタカプラー、シアンカプラーに組合せて 400~900 nm の波長域の特定領域に分光増感されたハロゲン化銀乳剤を含む層を有する。該ハロゲン化銀乳剤は 1 種または 2 種以上の増感色素を組合せて含有する。

【0192】

本発明に用いる分光増感色素としては、公知の化合物をいずれも用いることができるが、青感光性増感色素としては、特開平 3-251840 号 28 頁に記載の BS-1~BS-8 を単独でまたは組合せて好ましく用いることができる。緑感光性増感色素としては、同公報 28 頁に記載の GS-1~GS-5 が好ましく、更に赤感光性増感色素としては、同公報 29 頁に記載の RS-1~RS-8 が好ましく用いられる。また、半導体レーザーを用いるなどして赤外光により画像露光を行う場合には、赤外感光性増感色素を用いる必要があるが、赤外感光性増

感色素としては、特開平4-285950号、6～8頁に記載のIRS-1～IRS-11の色素が好ましく用いられる。また、これらの赤外、赤、緑、青感光性増感色素に特開平4-285950号、8～9頁に記載の強色増感剤SS-1～SS-9や特開平5-66515号、15～17頁に記載の化合物S-1～S-17を組合せて用いるのが好ましい。

【0193】

増感色素の添加時期としては、ハロゲン化銀粒子形成から化学増感終了迄の任意の時期でよい。

【0194】

増感色素の添加方法としては、メタノール、エタノール、フッ素化アルコール、アセトン、ジメチルホルムアミド等の水混和性有機溶媒や水に溶解して溶液として添加してもよい、固体分散物として添加してもよい。

【0195】

本発明の感光材料に用いられるカップラーとしては、発色現像主薬の酸化体とカップリング反応して340nmより長波長域に分光吸収極大波長を有するカップリング生成物を形成し得る如何なる化合物をも用いることができるが、特に代表的なカップラーとしては、波長域350～500nmに分光吸収極大波長を有するイエロー色素形成カップラー、波長域500～600nmに分光吸収極大波長を有するマゼンタ色素形成カップラー、波長域600～750nmに分光吸収極大波長を有するシアン色素形成カップラーとして知られているものが挙げられる。

【0196】

好ましく用いることのできるシアンカップラーとしては、特開平4-114154号5頁左下欄に記載の一般式〔C-I〕、〔C-II〕で表されるカップラーを挙げることができ、具体的な化合物として、同公報5頁右下欄～6頁左下欄にCC-1～CC-9として記載されているものを挙げることができる。

【0197】

本発明に係るハロゲン化銀写真感光材料に好ましく用いることのできるマゼンタ色素形成カップラーとしては、特開平4-114154号公報4頁右上欄に記載の一般式(M-I)、(M-II)で表されるカップラーを挙げることができる。具

体的な化合物は、同公報 4 頁左下欄～5 頁右上欄に MC-1～MC-11 として記載されているものを挙げるができる。上記マゼンタカプラーの内より好ましいのは、同公報 4 頁右上欄に記載の一般式 (M-I) で表されるカプラーであり、その内、上記一般式 (M-I) の R_M が 3 級アルキル基であるカプラーが耐光性に優れ特に好ましい。同公報 5 頁上欄に記載されている MC-8～MC-11 は青から紫、赤に到る色の再現に優れ、更にディテールの描写力にも優れており好ましい。上記一般式 (M-1) で表される好ましいカプラーの例としては、特開昭 63-253943 号公報の 5 頁～9 頁に記載の例示化合物 1～64、特開平 2-100048 号公報の 5 頁～6 頁に記載の例示化合物 M-1～M-29、特開平 7-175186 号公報の 5 頁～12 頁に記載の例示化合物 (1)～(36)、特開平 7-219170 号公報の 14 頁～22 頁に記載の例示化合物 M-1～M-33、特開平 8-304972 号公報の 5 頁～9 頁に記載の例示化合物 M-1～M-16、特開平 10-207024 号公報の 5 頁～10 頁に記載の例示化合物 M-1～M-26、特開平 10-207025 号公報の 5 頁～22 頁に記載の例示化合物 M-1～M-36、米国特許第 5,576,150 号明細書の 3 頁～6 頁に記載の例示化合物 M-1～M-24、米国特許第 5,609,996 号明細書の 3 頁～9 頁に記載の例示化合物 M-1～M-48、米国特許第 5,667,952 号明細書の 3 頁～5 頁に記載の例示化合物 M-1～M-23、米国特許第 5,698,386 号明細書の 3 頁～6 頁に記載の例示化合物 M-1～M-26 等を挙げることができる。

【0198】

好ましく用いることのできるイエローカプラーとしては、特開平 4-114154 号 3 頁右上欄に記載の一般式 [Y-I] で表されるカプラーを挙げることができ、具体的化合物は同公報 3 頁左下欄以降に YC-1～YC-9 として記載されているものを挙げることができる。中でも、一般式 [Y-I] の R_{Y1} がアルコキシ基であるカプラー、または特開平 6-67388 号記載の一般式 [I] で示されるカプラーは、好ましい色調の黄色を再現でき好ましい。この内、特に好ましい化合物例として特開平 4-114154 号 4 頁左上欄に記載される YC-8、YC-9 及び特開平 6-67388 号 13～14 頁に記載の No. (1)～(4

7) で示される化合物を挙げることができる。更に最も好ましい化合物は、特開平 4-81847 号 1 頁及び 11~17 頁に記載の一般式 [Y-1] で示される化合物である。

【0199】

感光材料に用いられるカプラーやその他の有機化合物を添加するのに水中油滴型乳化分散法を用いる場合には、通常、沸点 150℃ 以上の水不溶性高沸点有機溶媒に、必要に応じて低沸点または水溶性有機溶媒を併用して溶解し、ゼラチン水溶液などの親水性バインダー中に界面活性剤を用いて乳化分散する。分散手段としては、攪拌機、ホモジナイザー、コロイドミル、フロージェットミキサー、超音波分散機等を用いることができる。分散後または分散と同時に、低沸点有機溶媒を除去する工程を入れてもよい。

【0200】

カプラーを溶解して分散するために用いることのできる高沸点有機溶媒としては、ジオクチルフタレート、ジ-*i*-デシルフタレート、ジブチルフタレート等のフタル酸エステル類、トリクレジルホスフェート、トリオクチルホスフェート等の燐酸エステル類が好ましく用いられる。また、高沸点有機溶媒の誘電率としては 3.5~7.0 であることが好ましい。また、2 種以上の高沸点有機溶媒を併用することもできる。

【0201】

また、高沸点有機溶媒を用いる方法に代えて、または高沸点有機溶媒と併用して、水不溶性且つ有機溶媒可溶性のポリマー化合物を、必要に応じて低沸点または水溶性有機溶媒に溶解し、ゼラチン水溶液などの親水性バインダー中に界面活性剤を用いて種々の分散手段により乳化分散する方法を採ることもできる。この時用いられる水不溶性で有機溶媒可溶性のポリマーとしては、ポリ(N-*t*-ブチルアクリルアミド)等を挙げることができる。

【0202】

写真用添加剤の分散や塗布時の表面張力調整のため用いられる界面活性剤として好ましい化合物としては、1 分子中に炭素数 8~30 の疎水性基とスルホン酸基またはその塩を含有するものが挙げられる。具体的には、特開昭 64-268

54号記載のA-1～A-11が挙げられる。また、アルキル基にフッ素原子を置換した界面活性剤も好ましく用いられる。これらの分散液は、通常、ハロゲン化銀乳剤を含有する塗布液に添加されるが、分散後塗布液に添加される迄の時間、及び塗布液に添加後塗布迄の時間は短い方が良く、各々10時間以内が好ましく、3時間以内、20分以内がより好ましい。

【0203】

上記各カプラーには、形成された色素画像の光、熱、湿度等による褪色を防止するため褪色防止剤を併用することが好ましい。特に好ましい化合物としては、特開平2-66541号3頁記載の一般式〔I〕及び〔II〕で示されるフェニルエーテル系化合物、特開平3-174150号記載の一般式〔IIIB〕で示されるフェノール系化合物、特開昭64-90445号記載の一般式〔A〕で示されるアミン系化合物、特開昭62-182741号記載の一般式〔XII〕、〔XIII〕、〔XIV〕、〔XV〕で示される金属錯体が特にマゼンタ色素用として好ましい。また、特開平1-196049号記載の一般式〔I〕で示される化合物及び特開平5-11417号記載の一般式〔II〕で示される化合物が特にイエロー、シアン色素用として好ましい。

【0204】

発色色素の吸収波長をシフトさせる目的で、特開平4-114154号9頁左下欄に記載の化合物d-11、同10頁左上欄に記載の化合物A'-1等の化合物を用いることができる。また、これ以外にも、米国特許4,774,187号に記載の蛍光色素放出化合物を用いることもできる。

【0205】

感光材料には、現像主薬酸化体と反応する化合物を感光層と感光層の間の層に添加して色濁りを防止したり、また、ハロゲン化銀乳剤層に添加してカブリ等を改良することが好ましい。このための化合物としてはハイドロキノン誘導体が好ましく、更に好ましくは2,5-ジ-*t*-オクチルハイドロキノンのようなジアルキルハイドロキノンである。特に好ましい化合物は、特開平4-133056号記載の一般式〔II〕で示される化合物であり、同号13～14頁に記載の化合物II-1～II-14及び17頁記載の化合物-1が挙げられる。

【0206】

感光材料中には、紫外線吸収剤を添加してスタチックカブリを防止したり、色素画像の耐光性を改良することが好ましい。好ましい紫外線吸収剤としてはベンゾトリアゾール類が挙げられ、特に好ましい化合物として特開平1-250944号記載の一般式〔III-3〕で示される化合物、特開昭64-66646号記載の一般式〔III〕で示される化合物、特開昭63-187240号記載のUV-1L～UV-27L、特開平4-1633号記載の一般式〔I〕で示される化合物、特開平5-165144号記載の一般式（I）、（II）で示される化合物が挙げられる。

【0207】

本発明の感光材料にはバインダーとしてゼラチンを用いることが有利であるが、必要に応じてゼラチン誘導体、ゼラチンと他の高分子のグラフトポリマー、ゼラチン以外の蛋白質、糖誘導体、セルロース誘導体、単一または共重合体の如き合成親水性高分子物質等の親水性コロイドも用いることができる。

【0208】

これらバインダーの硬膜剤としては、ビニルスルホン型硬膜剤、クロロトリアジン型硬膜剤、カルボキシル基活性型硬膜剤を単独または併用して使用することが好ましい。特開昭61-249054号、同61-245153号記載の化合物を使用することが好ましい。また、写真性能や画像保存性に悪影響する黴や細菌の繁殖を防ぐため、コロイド層中に特開平3-157646号記載のような防腐剤及び抗黴剤を添加することが好ましい。また、感光材料または処理後の試料の表面の物性を改良するため、保護層に特開平6-118543号や特開平2-73250号記載の滑り剤やマット剤を添加することが好ましい。

【0209】

感光材料に用いる支持体としては、どのような材質を用いてもよく、ポリエチレンやポリエチレンテレフタレートで被覆した紙、天然パルプや合成パルプからなる紙支持体、塩化ビニルシート、白色顔料を含有してもよいポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート支持体、バライタ紙などを用いることができる。中でも、原紙の両面に耐水性樹脂被覆層を有する支持体が好ましい。

【0210】

耐水性樹脂としては、ポリエチレンやポリエチレンテレフタレートまたはそれらのコポリマーが好ましい。

【0211】

支持体に用いられる白色顔料としては、無機または有機の白色顔料を用いることができ、好ましくは無機の白色顔料が用いられる。例えば硫酸バリウム等のアルカリ土類金属の硫酸塩、炭酸カルシウム等のアルカリ土類金属の炭酸塩、微粉珪酸、合成珪酸塩等のシリカ類、珪酸カルシウム、アルミナ、アルミナ水和物、酸化チタン、酸化亜鉛、タルク、クレイ等が挙げられる。白色顔料は好ましくは硫酸バリウム、酸化チタンである。

【0212】

支持体の表面の耐水性樹脂層中に含有される白色顔料の量は、鮮鋭性を改良する上で13質量%以上が好ましく、更には15質量%が好ましい。

【0213】

紙支持体の耐水性樹脂層中の白色顔料の分散度は、特開平2-28640号に記載の方法で測定することができる。この方法で測定した時に、白色顔料の分散度が同公報に記載の変動係数として0.20以下であることが好ましく、0.15以下であることがより好ましい。

【0214】

また、支持体の中心面平均粗さ(SRa)の値が0.15 μ m以下、更には0.12 μ m以下である方が光沢性が良いという効果が得られより好ましい。また、反射支持体の白色顔料含有耐水性樹脂中や塗布された親水性コロイド層中に、処理後の白地部の分光反射濃度バランスを調整し白色性を改良するため、群青、油溶性染料等の微量の青味付剤や赤味付剤を添加することが好ましい。

【0215】

感光材料は、必要に応じて支持体表面にコロナ放電、紫外線照射、火炎処理等を施した後、直接または下塗層(支持体表面の接着性、帯電防止性、寸度安定性、耐摩擦性、硬さ、ハレーション防止性、摩擦特性またはその他の特性を向上するための1または2以上の下塗層)を介して塗布されていてもよい。

【0216】

ハロゲン化銀乳剤を用いた感光材料の塗布に際して、塗布性を向上させるために増粘剤を用いてもよい。塗布法としては2種以上の層を同時に塗布することのできるエクストルージョンコーティング及びカーテンコーティングが特に有用である。

【0217】

本発明の感光材料を用いて写真画像を形成するには、ネガ上に記録された画像を、プリントしようとする感光材料上に光学的に結像させて焼き付けてもよいし、画像を一旦デジタル情報に変換した後、その画像をCRT（陰極線管）上に結像させ、この像をプリントしようとする感光材料上に結像させて焼き付けてもよいし、デジタル情報に基づいてレーザー光の強度を変化させて走査することによって焼き付けてもよい。

【0218】

本発明は、現像主薬を感光材料中に内蔵していない感光材料に適用することが好ましく、特に直接鑑賞用の画像を形成する感光材料に適用することが好ましい。例えばカラーペーパー、カラー反転ペーパー、ポジ画像を形成する感光材料、ディスプレイ用感光材料、カラープルーフ用感光材料を挙げることができる。特に、反射支持体を有する感光材料に適用することが好ましい。

【0219】

本発明において用いられる芳香族1級アミン系の発色現像主薬としては、公知の化合物を用いることができる。これらの化合物の例として下記の化合物を挙げることができる。

【0220】

CD-1: N, N-ジエチル-p-フェレンジアミン

CD-2: 2-アミノ-5-ジエチルアミノトルエン

CD-3: 2-アミノ-5-(N-エチル-N-ラウリル)アミノトルエン

CD-4: 4-(N-エチル-N-β-ヒドロキシエチル)アミノアニリン

CD-5: 2-メチル-4-(N-エチル-N-β-ヒドロキシエチル)アミノアニリン

CD-6: 4-アミノ-3-メチル-N-エチル-N-(β -メタンスルホンアミド)エチルアニリン

CD-7: 4-アミノ-3- β -メタンスルホンアミドエチル-N, N-ジエチルアニリン

CD-8: N, N-ジメチル-p-フェニレンジアミン

CD-9: 4-アミノ-3-メチル-N-エチル-N-メトキシエチルアニリン

CD-10: 4-アミノ-3-メチル-N-エチル-N-(β -エトキシエチル)アニリン

CD-11: 4-アミノ-3-メチル-N-エチル-N-(γ -ヒドロキシプロピル)エチルアニリン

本発明においては、上記の発色現像主薬は、発色現像液の任意の pH 域で利用できるが、迅速処理の観点から pH 9.5~13.0 であることが好ましく、より好ましくは pH 9.8~12.0 の範囲で用いられる。

【0221】

本発明における発色現像の処理温度は、35~70℃が好ましい。温度が高いほど短時間の処理が可能であり好ましいが、処理液の安定性からは余り高くない方が好ましく、37~60℃で処理することが好ましい。

【0222】

発色現像時間は、従来、一般には3分30秒程度で行われているが、本発明では40秒以内が好ましく、更に25秒以内の範囲で行うことが望ましい。

【0223】

発色現像液には、前記の発色現像主薬に加えて、既知の現像液成分化合物を添加することができる。通常、pH 緩衝作用を有するアルカリ剤、塩素イオン、ベンゾトリアゾール類等の現像抑制剤、保恒剤、キレート剤などが用いられる。

【0224】

感光材料は、発色現像後、漂白処理及び定着処理を施される。漂白処理は定着処理と同時に進めてもよい。定着処理の後には、通常は水洗処理が行われる。また、水洗処理の代替として、安定化処理を行ってもよい。

【0225】

本発明の感光材料の処理に用いる現像処理装置としては、処理槽に配置されたローラーに感光材料を挟んで搬送するローラートランスポートタイプであっても、ベルトに感光材料を固定して搬送するエンドレスベルト方式であってもよいが、処理槽をスリット状に形成して、この処理槽に処理液を供給すると共に感光材料を搬送する方式や処理液を噴霧状にするスプレー方式、処理液を含浸させた担体との接触によるウェット方式、粘性処理液による方式なども用いることができる。大量に処理する場合には、自動現像機を用いてランニング処理されるのが通常だが、この際、補充液の補充量は少ない程好ましく、環境適性等より最も好ましい処理形態は、補充方法として錠剤の形態で処理剤を添加することであり、公開特報 94-16935 号に記載の方法が最も好ましい。

【0226】

【実施例】

以下、実施例を挙げて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されない。

【0227】

実施例 1

以下の方法によりハロゲン化銀乳剤を調製した。

【0228】

《青感性ハロゲン化銀乳剤の調製》

[ハロゲン化銀乳剤 (B-1) の調製]

40℃に保温した、両イオン交換処理オセインゼラチン（カルシウム含有量 10 ppm）の 2% 水溶液 1 リットル中に下記 (A1 液) 及び (B1 液) を、 $pAg = 7.3$ 、 $pH = 3.0$ に制御しつつ 30 分かけて同時添加した。続いて下記 (A2 液) 及び (B2 液) を、 $pAg = 8.0$ 、 $pH = 5.5$ に制御しつつ 150 分かけて同時添加した。更に、下記 (A3 液) 及び (B3 液) を $pAg = 8.0$ 、 $pH = 5.5$ に制御しつつ 30 分かけて同時添加した。この時、 pAg の制御は特開昭 59-45437 号記載の方法により行い、 pH の制御は硫酸又は水酸化ナトリウム水溶液を用いて行った。

【0229】

(A1液)

塩化ナトリウム	3.42 g
臭化カリウム	0.03 g
水を加えて	200 ml

(A2液)

塩化ナトリウム	71.9 g
K_2IrCl_6	4×10^{-8} モル/モル AgX
$K_4Fe(CN)_6$	2×10^{-5} モル/モル AgX
臭化カリウム	0.7 g
水を加えて	420 ml

(A3液)

塩化ナトリウム	30.8 g
臭化カリウム	0.3 g
水を加えて	180 ml

(B1液)

硝酸銀	10 g
水を加えて	200 ml

(B2液)

硝酸銀	210 g
水を加えて	420 ml

(B3液)

硝酸銀	90 g
水を加えて	180 ml

添加終了後、特開平5-72658号に記載の方法を用いアミノ基をフェニルカルバモイル化した化学修飾ゼラチン（修飾率95%）30gを含む5%水溶液を添加して脱塩を行った後、ゼラチン水溶液と混合して平均粒径（立方体換算粒径） $0.64 \mu m$ 、粒径の変動係数0.07、塩化銀含有率99.5モル%、臭化銀含有率0.5モル%の単分散立方体のハロゲン化銀乳剤（B-1）を調製し

た。

【0230】

ハロゲン化銀乳剤 (B-1) では、(A1液) および (B1液) により粒子成長した部分を種部、(A2液) および (B2液) により粒子成長した部分をコア部、(A3液) および (B3液) により粒子成長した部分をシェル部とする。種部、コア部、シェル部がハロゲン化銀粒子の占める体積比率は各々 3.3%、66.7%、30.0%であった。

【0231】

[ハロゲン化銀乳剤 (B-2) の調製]

上記ハロゲン化銀乳剤 (B-1) の調製において、(A2液) 中のイリジウム化合物を下記に変更すること以外は同様にしてハロゲン化銀乳剤 (B-2) を調製した。

【0232】

K_2IrCl_6 3.0×10^{-8} モル/モル AgX

K_2IrBr_6 1.0×10^{-8} モル/モル AgX

[ハロゲン化銀乳剤 (B-3) の調製]

上記ハロゲン化銀乳剤 (B-2) の調製において、あらかじめ (A1液)、(A2液) (A3液) に化合物 (S-2-5) を最終的に得られたハロゲン化銀粒子に対して各々 2.1×10^{-6} モル/モル AgX、 4.3×10^{-5} モル/モル AgX、 1.9×10^{-5} モル/モル AgX 添加したこと以外は同様にしてハロゲン化銀乳剤 (B-3) を調製した。

【0233】

[ハロゲン化銀乳剤 (B-4) の調製]

上記ハロゲン化銀乳剤 (B-3) の調製において、(A2液) 中のイリジウム化合物を下記に変更すること以外は同様にしてハロゲン化銀乳剤 (B-4) を調製した。

【0234】

K_2IrCl_6 1.5×10^{-8} モル/モル AgX

K_2IrBr_6 5.0×10^{-8} モル/モル AgX

$K_2 [IrCl_5 (H_2O)]$ 5.0×10^{-8} モル／モル AgX

[ハロゲン化銀乳剤 (B-5) の調製]

上記ハロゲン化銀乳剤 (B-2) の調製において、あらかじめ (A1 液)、(A2 液) (A3 液) に化合物 (S-2-5) を最終的に得られたハロゲン化銀粒子に対して各々 2.1×10^{-6} モル／モル AgX、 5.3×10^{-5} モル／モル AgX、 9.0×10^{-6} モル／モル AgX 添加し、かつ (A2 液) 中のイリジウム化合物を下記に変更すること以外は同様にしてハロゲン化銀乳剤 (B-5) を調製した。

【0235】

$K_2 IrCl_6$ 1.5×10^{-8} モル／モル AgX

$K_2 IrBr_6$ 5.0×10^{-8} モル／モル AgX

$K_2 [IrCl_5 (H_2O)]$ 5.0×10^{-8} モル／モル AgX

$K_2 [IrCl_5 (\text{チアゾール})]$ 5.0×10^{-9} モル／モル AgX

[ハロゲン化銀乳剤 (B-6) の調製]

ハロゲン化銀乳剤 (B-5) の調製において、硝酸銀及びハライドの全ての添加を終了させた後、更に臭化銀微粒子 (粒径 $0.02 \mu m$) 0.0055 モルを添加して頂点近傍に臭化銀局在層を形成すること以外は同様にして平均粒径 (立方体換算粒径) $0.64 \mu m$ 、粒径の変動係数 0.07 、塩化銀含有率 99.2 モル%、臭化銀含有率 0.8 モル%の単分散立方体のハロゲン化銀乳剤 (B-6) を調製した。

【0236】

[ハロゲン化銀乳剤 (B-7) の調製]

ハロゲン化銀乳剤 (B-5) の調製において、(A1 液) 中に下記ルテニウム化合物を添加し、かつ (B3 液) 及び (A3 液) の添加が 65% 終了した時点で硝酸銀及びハライド液の添加を中断し、 $0.5 M/L$ 沃化カリウム水溶液を $7.2 ml$ 添加した後、硝酸銀及びハライド液の添加を再開する操作を行い、かつ硝酸銀及びハライドの全ての添加を終了させた後、更に臭化銀微粒子 (粒径 $0.02 \mu m$) 0.0055 モルを添加して頂点近傍に臭化銀局在層を形成すること以外は同様にして平均粒径 (立方体換算粒径) $0.64 \mu m$ 、粒径の変動係数 $0.$

07、塩化銀含有率99.0モル%、臭化銀含有率0.8モル%、沃化銀含有率0.2モル%の単分散立方体のハロゲン化銀乳剤(B-7)を調製した。

【0237】

$K_2[Ru(NO)Cl_5]$ 9.0×10^{-9} モル/モル AgX

[青感性ハロゲン化銀乳剤(B-1a)の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤(B-1)に対し、60℃、pH5.8、pAg7.5にて下記増感色素(BS-1)及び(BS-2)を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物S-2-5、S-2-2、S-2-3を順次添加し、熟成を停止させ、青感性ハロゲン化銀乳剤(B-1a)を得た。

【0238】

チオ硫酸ナトリウム 5.0×10^{-6} モル/モル AgX

塩化金酸 1.5×10^{-5} モル/モル AgX

化合物S-2-5 3.0×10^{-4} モル/モル AgX

化合物S-2-2 3.0×10^{-4} モル/モル AgX

化合物S-2-3 3.0×10^{-4} モル/モル AgX

増感色素 BS-1 4.0×10^{-4} モル/モル AgX

増感色素 BS-2 1.0×10^{-4} モル/モル AgX

[青感性ハロゲン化銀乳剤(B-1b)の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤(B-1a)の調製において、チオ硫酸ナトリウムの添加から化合物S-2-5の添加までの化学熟成時間の70%終了時点で化合物(1-21)を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤(B-1b)を得た。

【0239】

[青感性ハロゲン化銀乳剤(B-1c)の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤(B-1a)の調製において、増感色素(BS-1)及び(BS-2)の添加の直前に、化合物(1-21)を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤(B-1

c) を得た。

【0240】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1d) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1a) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 70% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1d) を得た。

【0241】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1e) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1a) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1e) を得た。

【0242】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-2a) の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-2) に対し、60℃、pH 5.8、pAg 7.5 にて、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、直ちに下記増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 を順次添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加した。以上の操作により青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-2a) を得た。

【0243】

チオ硫酸ナトリウム	5. 0×10^{-6} モル／モル A g X
塩化金酸	1. 5×10^{-5} モル／モル A g X
化合物 S-2-5	2. 0×10^{-4} モル／モル A g X
化合物 S-2-2	3. 0×10^{-4} モル／モル A g X
化合物 S-2-3	3. 0×10^{-4} モル／モル A g X
増感色素 BS-1	4. 0×10^{-4} モル／モル A g X
増感色素 BS-2	1. 0×10^{-4} モル／モル A g X

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 a) の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-3) に対し、60℃、pH 5.8、pAg 7.5にて、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加し、直ちに下記増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 を順次添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の90%終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加した。以上の操作により青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 a) を得た。

【0244】

チオ硫酸ナトリウム	5. 0×10^{-6} モル／モル A g X
塩化金酸	1. 5×10^{-5} モル／モル A g X
化合物 S-2-5	2. 0×10^{-4} モル／モル A g X
化合物 S-2-2	3. 0×10^{-4} モル／モル A g X
化合物 S-2-3	3. 0×10^{-4} モル／モル A g X
増感色素 BS-1	4. 0×10^{-4} モル／モル A g X
増感色素 BS-2	1. 0×10^{-4} モル／モル A g X

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 b) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 a) の調製において、熟成途中のチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の90%終了時点における化合物 (1-21) の添加を取り止め、化合物 S-2-5、S-

2-2、S-2-3の添加後に化合物(1-21)を 2.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤(B-3b)を得た。

【0245】

[青感性ハロゲン化銀乳剤(B-3c)の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤(B-3a)の調製において、チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸の添加前における増感色素(BS-1)及び(BS-2)の添加を取り止め、化合物S-2-5、S-2-2、S-2-3の添加後に増感色素(BS-1)及び(BS-2)の添加を行うこと以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤(B-3c)を得た。

【0246】

[青感性ハロゲン化銀乳剤(B-4a)、(B-5a)、(B-6a)、(B-7a)の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤(B-3a)の調製において、ハロゲン化銀乳剤(B-3)に代えてハロゲン化銀乳剤(B-4)、(B-5)、(B-6)、(B-7)をそれぞれ用いることにより、青感性ハロゲン化銀乳剤(B-4a)、(B-5a)、(B-6a)、(B-7a)を調製した。

【0247】

[青感性ハロゲン化銀乳剤(B-7b)の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤(B-7a)の調製において、化合物(1-21)に代えて、化合物(1-2)を用いること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤(B-7b)を調製した。

【0248】

[青感性ハロゲン化銀乳剤(B-7c)の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤(B-7a)の調製において、化合物(1-21)の第1回目の添加量 1.0×10^{-4} モル/モル Ag Xを 1.5×10^{-4} モル/モル Ag Xに変更し、かつ化合物(1-21)の第2回目の添加量 2.0×10^{-4} モル/モル Ag Xを 1.5×10^{-4} モル/モル Ag Xに変更すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤(B-7c)を調製した。

【0249】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7d) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7a) の調製において、化合物 (1-21) の第1回目の添加を化合物 (1-2) に変更すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7d) を調製した。

【0250】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7e) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7a) の調製において、化合物 (1-21) の第1回目の添加を化合物 (1-2) に変更し、かつ化合物 (1-21) の第2回目の添加量を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX に変更し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 95% 終了時点で化合物 (1-2) を 1.4×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7e) を調製した。

【0251】

[ハロゲン化銀乳剤の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-1) ~ (B-5) の調製において、(A1液)、(B1液)、(A2液)、(B2液)、(A3液) 及び (B3液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.50 \mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.5 モル%、臭化銀含有率 0.5 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (G-1) ~ (G-5) を調製した。

【0252】

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-6) の調製において、(A1液)、(B1液)、(A2液)、(B2液)、(A3液) 及び (B3液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.50 \mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.2 モル%、臭化銀含有率 0.8 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (G-6) を調製した。

【0253】

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-7) の調製において、(A1液)、(B1液)、

(A 2 液)、(B 2 液)、(A 3 液) 及び (B 3 液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.50\mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.0 モル%、臭化銀含有率 0.8 モル%、沃化銀含有率 0.2 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (G-7) を調製した。

【0254】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1a) の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (G-1) に対し、 60°C 、 $\text{pH} 5.8$ 、 $\text{pAg} 7.5$ にて下記増感色素 (GS-1) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させ、緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1a) を得た。

【0255】

増感色素 (GS-1)	4.0×10^{-4} モル / モル AgX
チオ硫酸ナトリウム	4.5×10^{-6} モル / モル AgX
塩化金酸	1.5×10^{-5} モル / モル AgX
化合物 (S-2-5)	1.5×10^{-4} モル / モル AgX

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1b) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1a) の調製において、チオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 70% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.5×10^{-4} モル / モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1b) を得た。

【0256】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1c) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1a) の調製において、増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル / モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1c) を得た。

【0257】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1d) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1a) の調製において、増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 70% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1d) を得た。

【0258】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1e) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1a) の調製において、増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1e) を得た。

【0259】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-2a) の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (G-2) に対し、60℃、pH 5.8、pAg 7.5 にて、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、直ちに下記増感色素 (GS-1) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加した。以上の操作により緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-2a) を得た。

【0260】

増感色素 (GS-1)	4.0×10^{-4} モル/モル AgX
チオ硫酸ナトリウム	4.5×10^{-6} モル/モル AgX
塩化金酸	1.5×10^{-5} モル/モル AgX
化合物 (S-2-5)	1.5×10^{-4} モル/モル AgX

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-3a) の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-3) に対し、60℃、pH 5.8、pAg 7.5 にて、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、直ちに下記増感色素 (GS-1) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加した。以上の操作により緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-3a) を得た。

【0261】

増感色素 (GS-1)	4.0×10^{-4} モル/モル AgX
チオ硫酸ナトリウム	4.5×10^{-6} モル/モル AgX
塩化金酸	1.5×10^{-5} モル/モル AgX
化合物 (S-2-5)	1.8×10^{-4} モル/モル AgX

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-3b) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-3a) の調製において、熟成途中のチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点における化合物 (1-21) の添加を取り止め、化合物 S-2-5 の添加後に化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-3b) を得た。

【0262】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-3c) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-3a) の調製において、チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸の添加前における増感色素 (GS-1) の添加を取り止め、化合物 S-2-5 の添加後に増感色素 (GS-1) の添加を行うこと以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-3c) を得た。

【0263】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-4a)、(G-5a)、(G-6a)、(G-7a) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-3a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-3) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-4)、(G-5)、(G-6)、(G-7) をそれぞれ用いることにより、緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-4a)、(G-5a)、(G-6a)、(G-7a) を調製した。

【0264】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7b) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7a) の調製において、化合物 (1-21) に代えて、化合物 (1-2) を用いること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7b) を調製した。

【0265】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7c) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7a) の調製において、化合物 (1-21) の第1回目の添加量 1.0×10^{-4} モル/モル AgX を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX に変更し、かつ化合物 (1-21) の第2回目の添加量 2.0×10^{-4} モル/モル AgX を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX に変更すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7c) を調製した。

【0266】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7d) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7a) の調製において、化合物 (1-21) の第1回目の添加を化合物 (1-2) に変更すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7d) を調製した。

【0267】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7e) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7a) の調製において、化合物 (1-21) の第1回目の添加を化合物 (1-2) に変更し、かつ化合物 (1-21) の第2回目の添加量を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX に変更し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 95% 終了時点で化合物 (1-2) を 1.4×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7e) を調製した。

【0268】

[ハロゲン化銀乳剤の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-1) ~ (B-5) の調製において、(A1液)、(B1液)、(A2液)、(B2液)、(A3液) 及び (B3液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.40\ \mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.5 モル%、臭化銀含有率 0.5 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (R-1) ~ (R-5) を得た。

【0269】

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-6) の調製において、(A1液)、(B1液)、(A2液)、(B2液)、(A3液) 及び (B3液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.40\ \mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.2 モル%、臭化銀含有率 0.8 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (R-6) を調製した。

【0270】

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-7) の調製において、(A1液)、(B1液)、(A2液)、(B2液)、(A3液) 及び (B3液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.40\ \mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.0 モル%、臭化銀含有率 0.8 モル%、沃化銀含有率 0.2 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (R-7) を調製した。

【0271】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1a) の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (R-1) に対し、 60°C 、 $\text{pH } 5.0$ 、 $\text{pAg } 7.1$ にて下記増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させ、赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1a) を得た。

【0272】

チオ硫酸ナトリウム

1.2×10^{-5} モル / モル AgX

塩化金酸	1. 5×10^{-5} モル／モル A g X
化合物 (S-2-5)	1. 2×10^{-4} モル／モル A g X
増感色素 (RS-1)	1. 0×10^{-4} モル／モル A g X
増感色素 (RS-2)	1. 0×10^{-4} モル／モル A g X

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 b) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 a) の調製において、チオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 70% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.5×10^{-4} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 b) を得た。

【0273】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 c) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 c) を得た。

【0274】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 d) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 70% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 d) を得た。

【0275】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 e) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 e) を得た。

-4モル／モル Ag X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1e) を得た。

【0276】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-2a) の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (R-2) に対し、60℃、pH 5.0、pAg 7.1 にて、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル／モル Ag X 添加し、直ちに下記増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル／モル Ag X 添加した。以上の操作により赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-2a) を得た。

【0277】

チオ硫酸ナトリウム	1.2×10^{-5} モル／モル Ag X
塩化金酸	1.5×10^{-5} モル／モル Ag X
化合物 (S-2-5)	1.5×10^{-4} モル／モル Ag X
増感色素 (RS-1)	1.0×10^{-4} モル／モル Ag X
増感色素 (RS-2)	1.0×10^{-4} モル／モル Ag X

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-3a) の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (R-3) に対し、60℃、pH 5.0、pAg 7.1 にて、化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル／モル Ag X 添加し、直ちに下記増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル／モル Ag X 添加した。以上の操作により赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-3a) を得た。

【0278】

チオ硫酸ナトリウム	1. 2×10^{-5} モル／モル Ag X
塩化金酸	1. 5×10^{-5} モル／モル Ag X
化合物 (S-2-5)	1. 5×10^{-4} モル／モル Ag X
増感色素 (RS-1)	1. 0×10^{-4} モル／モル Ag X
増感色素 (RS-2)	1. 0×10^{-4} モル／モル Ag X

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-3 b) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-3 a) の調製において、熟成途中のチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点における化合物 (1-21) の添加を取り止め、化合物 S-2-5 の添加後に化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル／モル Ag X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-3 b) を得た。

【0279】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-3 c) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-3 a) の調製において、チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸の添加前における増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加を取り止め、化合物 S-2-5 の添加後に増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加を行うこと以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-3 c) を得た。

【0280】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-4 a)、(R-5 a)、(R-6 a)、(R-7 a) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-3 a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-3) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R-4)、(R-5)、(R-6)、(R-7) をそれぞれ用いることにより、赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-4 a)、(R-5 a)、(R-6 a)、(R-7 a) を調製した。

【0281】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 b) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 a) の調製において、化合物 (1-21)

) に代えて、化合物 (1-2) を用いること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7b) を調製した。

【0282】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7c) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7a) の調製において、化合物 (1-21) の第1回目の添加量 1.0×10^{-4} モル/モル AgX を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX に変更し、かつ化合物 (1-21) の第2回目の添加量 2.0×10^{-4} モル/モル AgX を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX に変更すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7c) を調製した。

【0283】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7d) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7a) の調製において、化合物 (1-21) の第1回目の添加を化合物 (1-2) に変更すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7d) を調製した。

【0284】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7e) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7a) の調製において、化合物 (1-21) の第1回目の添加を化合物 (1-2) に変更し、かつ化合物 (1-21) の第2回目の添加量を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX に変更し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 95% 終了時点で化合物 (1-2) を 1.4×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7e) を調製した。


【0285】

尚、上述した全ての赤感性ハロゲン化銀乳剤の調製では、調製終了時に SS-1 を 2.0×10^{-3} モル/モル AgX 添加した。


【0286】

【化 4 3】


BS-1




BS-2




GS-1




RS-1



RS-2



SS-1



【0 2 8 7】

《ハロゲン化銀カラー写真感光材料の作製》

[試料 101 の作製]

坪量 180 g/m² の紙パルプの感光層塗布面に、表面処理を施したアナターゼ型酸化チタンを 15 質量% の含有量で分散して含む高密度溶融ポリエチレンをラミネートし、裏面には高密度ポリエチレンをラミネートした反射支持体をコロナ放電処理した後、ゼラチン下塗層を設け、更に表 1、表 2 に記載の構成からなる各写真構成層を塗設して、ハロゲン化銀カラー写真感光材料である試料 101 を作製した。

【0288】

塗布液は下記のようにして調製した。

第 1 層塗布液

イエローカプラー (Y-1) 3.34 g、イエローカプラー (Y-2) 10.02 g、イエローカプラー (Y-3) 1.67 g、色素画像安定剤 (ST-1) 1.67 g、色素画像安定剤 (ST-2) 1.67 g、色素画像安定剤 (ST-5) 3.34 g、ステイン防止剤 (HQ-1) 0.167 g、画像安定剤 A 2.67 g、画像安定剤 B 1.34 g、高沸点有機溶媒 (DBP) 5.0 g 及び高沸点有機溶媒 (DNP) 1.67 g に酢酸エチル 60 ml を加えて溶解し、10% 界面活性剤 (SU-1) 5 ml を含有する 7%ゼラチン水溶液 320 ml に超音波ホモジナイザーを用いて乳化分散させてイエローカプラー分散液 500 ml を作製した。この分散液を、上記条件で調製した青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1a) と混合し第 1 層塗布液を調製した。

【0289】

第 2 層～第 7 層塗布液

第 2 層～第 7 層塗布液も上記第 1 層塗布液と同様に表 1 及び表 2 の塗布量になるように各塗布液を調製した。

【0290】

なお、第 2 層、第 4 層及び第 7 層には、硬膜剤として (H-1)、(H-2) を添加した。また、各層には、表面張力調整用の塗布助剤として、界面活性剤 (SU-2)、(SU-3) を添加した。また、各層に防黴剤 (F-1) を全量が

0.04 g/m²となるように添加した。尚、表中に記載のハロゲン化銀乳剤は、銀に換算した値で示した。

【0291】

試料101の作製に用いた各添加剤の詳細は、以下の通りである。

SU-1: トリー i - プロピルナフタレンスルホン酸ナトリウム

SU-2: スルホ琥珀酸ジ (2-エチルヘキシル) ・ナトリウム

SU-3: スルホ琥珀酸ジ (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル) ・ナトリウム

DBP: ジブチルフタレート

DNP: ジノニルフタレート

DOP: ジオクチルフタレート

DIDP: ジー i - デシルフタレート

H-1: テトラキス (ビニルスルホニルメチル) メタン

H-2: 2, 4-ジクロロ-6-ヒドロキシー s - トリアジン・ナトリウム

HQ-1: 2, 5-ジー t - オクチルハイドロキノン

HQ-2: 2, 5-ジー s e c - ドデシルハイドロキノン

HQ-3: 2, 5-ジー s e c - テトラデシルハイドロキノン

HQ-4: 2-s e c - ドデシル-5-s e c - テトラデシルハイドロキノン

HQ-5: 2, 5-ジ [(1, 1-ジメチル-4-ヘキシルオキシカルボニル) ブチル] ハイドロキノン

画像安定剤A: P - t - オクチルフェノール

画像安定剤B: ポリ (t - ブチルアクリルアミド)

【0292】

【表 1】

層	構成	添加量 (g / m ²)
第 7 層 (保護層)	ゼラチン	0.70
	D I D P	0.002
	D B P	0.002
	二酸化珪素	0.003
第 6 層 (紫外線 吸収層)	ゼラチン	0.40
	A I - 1	0.01
	紫外線吸収剤 (U V - 1)	0.07
	紫外線吸収剤 (U V - 2)	0.12
第 5 層 (赤感層)	ステイン防止剤 (H Q - 5)	0.02
	ゼラチン	1.00
	赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 a)	0.17
	シアンカプラー (C - 1)	0.22
	シアンカプラー (C - 2)	0.06
	色素画像安定剤 (S T - 1)	0.06
	ステイン防止剤 (H Q - 1)	0.003
	D B P	0.10
第 4 層 (紫外線 吸収層)	D O P	0.20
	ゼラチン	0.94
	A I - 1	0.02
	紫外線吸収剤 (U V - 1)	0.17
	紫外線吸収剤 (U V - 2)	0.27
	ステイン防止剤 (H Q - 5)	0.06

【0293】


【表 2】

層	構成	添加量 (g / m ²)
第 3 層 (緑感層)	ゼラチン	1.30
	A I - 2	0.01
	緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 a)	0.12
	マゼンタカプラー (M - 1)	0.05
	マゼンタカプラー (M - 2)	0.15
	色素画像安定剤 (S T - 3)	0.10
	色素画像安定剤 (S T - 4)	0.02
	D I D P	0.10
	D B P	0.10
第 2 層 (中間層)	ゼラチン	1.20
	A I - 3	0.01
	ステイン防止剤 (H Q - 1)	0.02
	ステイン防止剤 (H Q - 2)	0.03
	ステイン防止剤 (H Q - 3)	0.06
	ステイン防止剤 (H Q - 4)	0.03
	ステイン防止剤 (H Q - 5)	0.03
	D I D P	0.04
	D B P	0.02
第 1 層 (青感層)	ゼラチン	1.10
	青感性ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 a)	0.24
	イエローカプラー (Y - 1)	0.10
	イエローカプラー (Y - 2)	0.30
	イエローカプラー (Y - 3)	0.05
	色素画像安定剤 (S T - 1)	0.05
	色素画像安定剤 (S T - 2)	0.05
	色素画像安定剤 (S T - 5)	0.10
	ステイン防止剤 (H Q - 1)	0.005
	画像安定剤 A	0.08
	画像安定剤 B	0.04
	D N P	0.05
	D B P	0.15
支持体	ポリエチレンラミネート紙(微量の着色剤を含有)	


【0294】

【化 4 4】


Y-1



Y-2




Y-3




【 0 2 9 5 】

【化 4 6】


ST-1




ST-2




ST-3



ST-4




ST-5




【 0 2 9 7 】

【化 47】


Al-1




Al-2



Al-3



F-1




モル比(50:46:4)の混合物


【0298】

【化 48】

UV-1



UV-2



【0299】

[試料 102～117 の作製]

上記試料 101 の作製において、青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1a)、緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1a)、赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1a) をそれぞれ表 3 に示すハロゲン化銀乳剤に変更した以外は同様にして、試料 102～117 を作製した。

【0300】

【表 3】

試料 No.	第1層に使用した ハロゲン化銀乳剤	第3層に使用した ハロゲン化銀乳剤	第5層に使用した ハロゲン化銀乳剤	分 類
101	B-1 a	G-1 a	R-1 a	比 較
102	B-1 b	G-1 b	R-1 b	比 較
103	B-1 c	G-1 c	R-1 c	比 較
104	B-1 d	G-1 d	R-1 d	本発明
105	B-1 e	G-1 e	R-1 e	本発明
106	B-2 a	G-2 a	R-2 a	本発明
107	B-3 a	G-3 a	R-3 a	本発明
108	B-3 b	G-3 b	R-3 b	本発明
109	B-3 c	G-3 c	R-3 c	本発明
110	B-4 a	G-4 a	R-4 a	本発明
111	B-5 a	G-5 a	R-5 a	本発明
112	B-6 a	G-6 a	R-6 a	本発明
113	B-7 a	G-7 a	R-7 a	本発明
114	B-7 b	G-7 b	R-7 b	本発明
115	B-7 c	G-7 c	R-7 c	本発明
116	B-7 d	G-7 d	R-7 d	本発明
117	B-7 e	G-7 e	R-7 e	本発明

【0301】

《ハロゲン化銀カラー写真感光材料の評価》

上記作製した試料101～117について、下記に記載の方法に従って、感度、カブリ、階調 (γ)、保存性および耐圧性の評価を行った。

【0302】

(評価1：高照度露光における感度及びカブリ評価)

各試料に対し、 10^{-6} 秒露光のキセノンフラッシュ高照度露光用感光計(山下電装(株)製SX-20型)を用いてウェッジ露光し、露光後5分間放置した後、下記の処理工程に従って発色現像処理を行った。現像処理を行った各試料のイエロー画像反射濃度を、光学濃度計(コニカ製PDA-65型)を用いて測定し、縦軸-反射濃度(D)、横軸-露光量(Log E)からなるイエロー画像の特

性曲線を作成して、以下のようにして各特性値を算出した。

【0303】

試料の感度を下式 1 に従って計算した。ここで感度は、試料 101 における感度を 100 とする相対値で表記した。また、各々の特性曲線における最低濃度値を、カブリ濃度として試料 101 におけるカブリを 100 とする相対値で表記した。

【0304】

(評価 2 : 階調 (γ) 評価)

次に、下式 2 に従って階調 (γ) を計算し、試料 101 における階調 (γ) を 100 とする相対値で表記した。

【0305】

式 1

感度 = $1 / (\text{カブリ} + 1.0 \text{ の濃度を示す露光量})$

式 2

階調 (γ) = $1 / [\text{Log} (\text{カブリ} + 0.8 \text{ の濃度を示す露光量}) - \text{Log} (\text{カブリ} + 1.8 \text{ の濃度を示す露光量})]$

(評価 3 : 保存性)

各試料を 55℃40%RH 条件下にて 6 日間保存した後、上記 (評価 1) と同様に発色現像処理を行い、各試料のカブリ濃度を試料作製直後に発色現像処理した試料 101 のカブリを 100 とする相対値で評価した。

【0306】

(評価感材の耐圧性評価)

各試料に対し、 10^{-6} 秒露光のキセノンフラッシュ高照度露光用感光計 (山下電装 (株) 製 SX-20 型) を用いて、ブルーフィルターを介して青色光によりウエッジ露光した。露光後の各試料を、38℃の純水に 45 秒間浸析させた後、下記の加圧方法に従って試料に圧力を加え、その後、下記の処理工程に従って発色現像処理を行った。

【0307】

〈加圧方法〉

試料を水平な台に固定し、露光のウェッジの段と垂直方向に、荷重を加えた針を一定速度で移動されることにより試料に圧力を加えた。この時、針は試料への接触部が0.3mmのサファイヤ針を使用し、針の走査速度は1cm/秒、荷重は10g～100gまで順次変化させた。

【0308】

以上のようにして現像処理を行った各試料を目視で観察して、加圧による未露光部および露光部での濃度変化と荷重の相関の観点から試料の耐圧性を評価した。なお、試料の優劣の評価はA～Eの5段階とし、加圧による濃度変化が観察されず最も優れた試料をA、加圧による濃度変化が低荷重から発生して最も耐圧性が劣る試料をEと表記し、AとEの間のレベルを等分にして、ランクB～Dとした。

【0309】

〔発色現像処理〕

処理工程	処理温度	時間	補充量
発色現像	38.0 ± 0.3 °C	45秒	80ml
漂白定着	35.0 ± 0.5 °C	45秒	120ml
安定化	30～34 °C	60秒	150ml
乾燥	60～80 °C	30秒	

(発色現像処理の各現像処理液の組成)

〈発色現像液タンク液及び補充液〉

	タンク液	補充液
純水	800ml	800ml
トリエチレンジアミン	2g	3g
ジエチレングリコール	10g	10g
臭化カリウム	0.01g	—
塩化カリウム	3.5g	—
亜硫酸カリウム	0.25g	0.5g
N-エチル-N-(βメタンスルホンアミドエチル)-3-メチル-4-アミノアニリン硫酸塩	6.0g	10.0g

N, N-ジエチルヒドロキシルアミン	6.8 g	6.0 g
トリエタノールアミン	10.0 g	10.0 g
ジエチレントリアミン五酢酸ナトリウム塩	2.0 g	2.0 g

蛍光増白剤 (4, 4'-ジアミノスチルベンジスルホン酸誘導体)

2.0 g 2.5 g

炭酸カリウム	30 g	30 g
--------	------	------

それぞれ、水を加えて全量を 1 リットルとし、タンク液は pH を 10.10 に、補充液は pH を 10.60 に調整した。

【0310】

〈漂白定着液タンク液及び補充液〉

ジエチレントリアミン五酢酸第二鉄アンモニウム 2 水塩	65 g
ジエチレントリアミン五酢酸	3 g
チオ硫酸アンモニウム (70%水溶液)	100 ml
2-アミノ-5-メルカプト-1, 3, 4-チアジアゾール	2.0 g
亜硫酸アンモニウム (40%水溶液)	27.5 ml

水を加えて全量を 1 リットルとし、炭酸カリウム又は氷酢酸で pH を 5.0 に調整した。

【0311】

〈安定化液タンク液及び補充液〉

o-フェニルフェノール	1.0 g
5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン	0.02 g
2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン	0.02 g
ジエチレングリコール	1.0 g
蛍光増白剤 (チノパール SFP)	2.0 g
1-ヒドロキシエチリデン-1, 1-ジホスホン酸	1.8 g
塩化ビスマス (45%水溶液)	0.65 g
硫酸マグネシウム・7 水塩	0.2 g
PVP (ポリビニルピロリドン)	1.0 g
アンモニア水 (水酸化アンモニウム 25%水溶液)	2.5 g

ニトリロ三酢酸・三ナトリウム塩

1.5 g

水を加えて全量を1リットルとし、硫酸又はアンモニア水でpHを7.5に調整した。

【0312】

以上より得られた各評価結果を表4に示す。

【0313】

【表4】

試料番号	感度	カブリ	階調(γ)	保存性	耐圧性	備考
101	100	100	100	143	E	比較
102	108	95	107	130	D	比較
103	106	93	106	128	E	比較
104	118	92	111	114	C	本発明
105	120	85	112	105	C	本発明
106	123	84	124	103	C	本発明
107	125	74	125	91	B	本発明
108	123	77	124	96	B	本発明
109	126	72	125	87	B	本発明
110	130	73	128	85	B	本発明
111	130	74	133	84	A	本発明
112	138	73	133	79	A	本発明
113	148	72	136	79	B	本発明
114	144	70	143	75	A	本発明
115	143	69	142	76	A	本発明
116	142	72	142	77	A	本発明
117	144	71	143	77	A	本発明

【0314】

表4より明らかなように、本発明に係わるハロゲン化銀乳剤を用いた各試料は、比較試料に対し、高照度露光時に高感度かつ低カブリで高 γ 、かつ保存性及び耐圧性も良好な結果が得られた。また緑感性及び赤感性についても同様に評価を行い、青感性と同様に本発明に係わるハロゲン化銀乳剤を用いた各試料は優れた

性能を示した。

【0315】

実施例 2

実施例 1 にて作製した試料を 127mm 巾のロール状に加工し、下記の様にしてデジタル露光適性を評価した。

【0316】

コニカカラー New CENTURIA 400 の現像済みネガ画像を、コニカ製フィルムスキャナ Qscan1202 JW を用いてデジタルデータ化し、アドビ社製ソフト photoshop (Ver. 5.5) で取り扱える環境とした。取り込んだ画像に様々なサイズの文字と細線を加えて一つの画像データとして、下記の様なデジタル走査露光装置で露光できるように操作した。

【0317】

光源として半導体レーザー GaAlAs (発振波長 808.5nm) を励起光源とした YAG 固体レーザー (発振波長 946nm) を KNbO₃ の SHG 結晶により波長変換して取りだした 473nm と、半導体レーザー GaAlAs (発振波長 808.7nm) を励起光源とした YVO₄ 固体レーザー (発振波長 1064nm) を KTP の SHG 結晶により波長変換して取りだした 532nm と、AlGaInP (発振波長約 670nm) とを用いた。3色それぞれのレーザー光をポリゴンミラーにより走査方向に垂直方向に移動し、カラー印画紙上に順次走査露光できる様な装置を作製した。露光量は、半導体レーザーの光量を電氣的にコントロールした。走査露光は 400dpi (dpi とは 1 インチ、即ち 2.54cm 当たりのドット数を表す) で行い、この時の 1 画素あたりの露光時間は 5×10^{-8} 秒であった。

【0318】

各試料において最適のプリント画像が得られるように露光量を種々調整した上で走査露光後、実施例 1 の処理を下記の様に変更し、キャビネサイズのプリント画像を得た。

【0319】

処理工程	処 理 温 度	時間	補充量
------	---------	----	-----

発色現像	38.0 ± 0.3 °C	22 秒	81 ml
漂白定着	35.0 ± 0.5 °C	22 秒	54 ml
安定化	30 ~ 34 °C	25 秒	150 ml
乾燥	60 ~ 80 °C	30 秒	

現像処理液の組成を下記に示す。

【0320】

(発色現像液タンク液及び補充液)	タンク液	補充液
純水	800 ml	800 ml
ジエチレングリコール	10 g	10 g
臭化カリウム	0.01 g	—
塩化カリウム	3.5 g	—
亜硫酸カリウム	0.25 g	0.5 g
N-エチル-N-(βメタンスルホンアミドエチル)-3-メチル-4-アミノアニリン硫酸塩	6.0 g	10.5 g
N,N-ジエチルヒドロキシルアミン	3.5 g	6.0 g
N,N-ビス(2-スルホエチル)ヒドロキシルアミン	3.5 g	6.0 g
トリエタノールアミン	10.0 g	10.0 g
ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム塩	2.0 g	2.0 g
蛍光増白剤(4,4'-ジアミノスチルベンジスルホン酸誘導体)	2.0 g	2.5 g
炭酸カリウム	30 g	30 g
水を加えて全量を1リットルとし、タンク液はpH=10.1に、補充液はpH=10.6に調整する。		

【0321】

(漂白定着液タンク液及び補充液)	タンク液	補充液
ジエチレントリアミン五酢酸第二鉄アンモニウム2水塩	100 g	50 g
ジエチレントリアミン五酢酸	3 g	3 g

チオ硫酸アンモニウム (70%水溶液) 200 ml 100 ml

2-アミノ-5-メルカプト-1, 3, 4-チアジアゾール

2.0 g 1.0 g

亜硫酸アンモニウム (40%水溶液) 50 ml 25 ml

水を加えて全量を1リットルとし、炭酸カリウム又は氷酢酸で pH=7.0 に、補充液は pH 6.5 に調整する。

【0322】

(安定化液タンク液及び補充液)

o-フェニルフェノール 1.0 g

5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン 0.02 g

2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン 0.02 g

ジエチレングリコール 1.0 g

蛍光増白剤 (チノパール SFP) 2.0 g

1-ヒドロキシエチリデン-1, 1-ジホスホン酸 1.8 g

PVP 1.0 g

アンモニア水 (水酸化アンモニウム 25%水溶液) 2.5 g

エチレンジアミン四酢酸 1.0 g

亜硫酸アンモニウム (40%水溶液) 10 ml

水を加えて全量を1リットルとし、硫酸又はアンモニア水で pH=7.5 に調整する。

【0323】

得られたプリント画像について、20人の観察者により細線や文字の明瞭度、人物の肌色再現性、木々の緑の再現性を以下の基準で目視評価した。更に100枚を露光した後、直ちに順次処理を実施し、1枚目と100枚目についてプリント再現性を以下の基準で目視評価した。

【0324】

(1) 細線や文字の明瞭度の評価基準

◎: グレーの細線や文字が明瞭に区別できる

○: グレーの細線や文字がはっきりと区別できるが、輪郭がややぼける

△：グレーの細線や文字を区別できるが、ぼやけが目立つ

×：グレーの細線や文字がぼやけ、区別が困難。

【0325】

(2) 人物の肌色再現性

◎：明るく自然な再現

○：自然な再現

△：ややくすんでいる

×：赤みが足りない。

【0326】

(3) 木々の緑の再現性

◎：明るく鮮やかな再現

○：鮮やかな再現

△：ややくすんでいる

×：くすんでいる。

【0327】

(4) プリント再現性

◎：プリント差を認識できない

○：わずかなプリント差が認識できるが、ほぼ同一として扱える

△：若干のプリント差が認識でき、やや気になる

×：プリント差がはっきりと認識でき、実用上問題と考えられる。

【0328】

評価結果を表5に示す。本発明に関わる試料は細線や文字の明瞭度、人物の肌色再現性、木々の緑の再現性及びプリント再現性に対していずれも優れた性能を示した。

【0329】

【表 5】

試料 番号	細線や文字の 明瞭度	肌色 再現性	木々の緑の 再現性	プリント 再現性	備 考
101	×	×	×	×	比 較
102	△	×	×	△	比 較
103	△	×	×	△	比 較
104	○	○	○	○	本発明
105	○	○	○	○	本発明
106	○	○	○	○	本発明
107	○	◎	◎	◎	本発明
108	○	◎	◎	◎	本発明
109	○	◎	◎	◎	本発明
110	○	◎	◎	◎	本発明
111	◎	◎	◎	◎	本発明
112	◎	◎	◎	◎	本発明
113	◎	◎	◎	◎	本発明
114	◎	◎	◎	◎	本発明
115	◎	◎	◎	◎	本発明
116	◎	◎	◎	◎	本発明
117	◎	◎	◎	◎	本発明

【0330】

実施例 3

コニカカラー New CENTURIA 400 の現像済みネガ画像、コニカクローム SINBI 200 ハイクオリティーの現像済みポジ画像、およびコニカ製デジタルカメラ Digital Revio KD-200Z による撮像画像データから、各々以下のようにしてプリント画像を得た。

【0331】

実施例 1 にて作製した試料を 127mm 巾のロール状に加工し、コニカ製デジタルミニラボシステム QD-21 SUPER (プリントプロセッサ QDP-1500 SUPER、処理ケミカルとして ECOJET-HQA-P を使用し、プ

ロセス名CPK-HQA-Pに従って処理)にて露光処理して、実施例2と同様に評価した。結果を表6に示す。実施例2と同様に、本発明に関わる試料において優れた効果が得られた。

【0332】

【表6】

試料 番号	細線や文字の 明瞭度	肌色 再現性	木々の緑の 再現性	プリント 再現性	備 考
101	×	×	×	×	比 較
102	△	×	×	△	比 較
103	△	×	×	△	比 較
104	○	○	○	○	本発明
105	○	◎	○	○	本発明
106	◎	◎	○	○	本発明
107	◎	◎	◎	◎	本発明
108	◎	◎	◎	◎	本発明
109	◎	◎	◎	◎	本発明
110	◎	◎	◎	◎	本発明
111	◎	◎	◎	◎	本発明
112	◎	◎	◎	◎	本発明
113	◎	◎	◎	◎	本発明
114	◎	◎	◎	◎	本発明
115	◎	◎	◎	◎	本発明
116	◎	◎	◎	◎	本発明
117	◎	◎	◎	◎	本発明

【0333】

実施例4

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 g) の調製]

実施例1で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-1) に対し、60℃、pH5.8、pAg7.5にて下記増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感

を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 を順次添加し、熟成を停止させ、青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 g) を得た。

【0334】

チオ硫酸ナトリウム	5.0×10^{-6} モル/モル AgX
塩化金酸	1.5×10^{-5} モル/モル AgX
化合物 S-2-5	3.0×10^{-4} モル/モル AgX
化合物 S-2-2	3.0×10^{-4} モル/モル AgX
化合物 S-2-3	2.0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 BS-1	4.0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 BS-2	1.0×10^{-4} モル/モル AgX

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 h) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 g) の調製において、チオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 70% 終了時点で化合物 (4-6) を 1.1×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 h) を得た。

【0335】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 i) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 g) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 3.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 i) を得た。

【0336】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 j) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 g) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 70% 終了時点で化合物 (4-0) を 3.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1

j) を得た。

【0337】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 k) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 g) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル / モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 3.0×10^{-6} モル / モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1 k) を得た。

【0338】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-2 g) の調製]

実施例 1 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-2) に対し、 60°C 、pH 5.8、pAg 7.5 にて、化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル / モル AgX 添加し、直ちに下記増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 を順次添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル / モル AgX 添加した。以上の操作により青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-2 g) を得た。

【0339】

チオ硫酸ナトリウム	5.0×10^{-6} モル / モル AgX
塩化金酸	1.5×10^{-5} モル / モル AgX
化合物 S-2-5	2.0×10^{-4} モル / モル AgX
化合物 S-2-2	3.0×10^{-4} モル / モル AgX
化合物 S-2-3	2.0×10^{-4} モル / モル AgX
増感色素 BS-1	4.0×10^{-4} モル / モル AgX
増感色素 BS-2	1.0×10^{-4} モル / モル AgX

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 g) の調製]

実施例 1 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-3) に対し、60℃、pH 5.8、pAg 7.5 にて、化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、直ちに下記増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 を順次添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加した。以上の操作により青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 g) を得た。

【0340】

チオ硫酸ナトリウム	5.0×10^{-6} モル/モル AgX
塩化金酸	1.5×10^{-5} モル/モル AgX
化合物 S-2-5	2.0×10^{-4} モル/モル AgX
化合物 S-2-2	3.0×10^{-4} モル/モル AgX
化合物 S-2-3	2.0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 BS-1	4.0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 BS-2	1.0×10^{-4} モル/モル AgX

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 h) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 g) の調製において、熟成途中のチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点における化合物 (4-0) の添加を取り止め、化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 の添加後に化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 h) を得た。

【0341】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 i) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 g) の調製において、チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸の添加前における増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加を取り止め、化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 の添加後に増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加を行うこと以外は同様にして青感性ハロゲン

化銀乳剤 (B-3 i) を得た。

【0342】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-4 g)、(B-5 g)、(B-6 g)、(B-7 g) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-3 g) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-3) に代えて実施例 1 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-4)、(B-5)、(B-6)、(B-7) をそれぞれ用いることにより、青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-4 g)、(B-5 g)、(B-6 g)、(B-7 g) を調製した。

【0343】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7 h) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7 g) の調製において、化合物 (4-0) に代えて、化合物 (9-2) を用いること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7 h) を調製した。

【0344】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7 i) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7 g) の調製において、化合物 (4-0) の第 1 回目の添加量 2.0×10^{-6} モル/モル AgX を 3.0×10^{-6} モル/モル AgX に変更し、かつ化合物 (4-0) の第 2 回目の添加量 2.0×10^{-6} モル/モル AgX を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX に変更すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7 i) を調製した。

【0345】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7 j) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7 g) の調製において、化合物 (4-0) の第 1 回目の添加を化合物 (9-2) に変更すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7 j) を調製した。

【0346】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7 k) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7 g) の調製において、化合物 (4-0) の第 1 回目の添加を化合物 (9-2) に変更し、かつ化合物 (4-0) の第 2 回

目の添加量を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX に変更し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 95% 終了時点で化合物 (4-5) を 1.5×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-7k) を調製した。

【0347】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1g) の調製]

実施例 1 で調製したハロゲン化銀乳剤 (G-1) に対し、60℃、pH 5.8、pAg 7.5 にて下記増感色素 (GS-1) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させ、緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1g) を得た。

【0348】

増感色素 (GS-1)	4.0×10^{-4} モル/モル AgX
チオ硫酸ナトリウム	4.5×10^{-6} モル/モル AgX
塩化金酸	1.5×10^{-5} モル/モル AgX
化合物 (S-2-5)	2.0×10^{-4} モル/モル AgX

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1h) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1g) の調製において、チオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 70% 終了時点で化合物 (4-6) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1h) を得た。

【0349】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1i) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1g) の調製において、増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 3.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1i) を得た。

【0350】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1j) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1g) の調製において、増感色素 (GS-

1) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 3.0×10^{-6} モル/モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 70% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル A g X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1 j) を得た。

【0351】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1 k) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1 g) の調製において、増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 3.0×10^{-6} モル/モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル A g X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1 k) を得た。

【0352】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-2 g) の調製]

実施例 1 で調製したハロゲン化銀乳剤 (G-2) に対し、60℃、pH 5.8、pAg 7.5 にて、化合物 (4-0) を 3.0×10^{-6} モル/モル A g X 添加し、直ちに下記増感色素 (GS-1) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル A g X 添加した。以上の操作により緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-2 g) を得た。

【0353】

増感色素 (GS-1)	4.0×10^{-4} モル/モル A g X
チオ硫酸ナトリウム	4.5×10^{-6} モル/モル A g X
塩化金酸	1.5×10^{-5} モル/モル A g X
化合物 (S-2-5)	2.0×10^{-4} モル/モル A g X

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-3 g) の調製]

実施例 1 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-3) に対し、60℃、pH 5.8

、pAg 7.5にて、化合物(4-0)を 3.0×10^{-6} モル/モルAgX添加し、直ちに下記増感色素(GS-1)を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物S-2-5を添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物S-2-5の添加までの化学熟成時間の90%終了時点で化合物(4-0)を 2.0×10^{-6} モル/モルAgX添加した。以上の操作により緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-3g)を得た。

【0354】

増感色素(GS-1)	4.0×10^{-4} モル/モルAgX
チオ硫酸ナトリウム	4.5×10^{-6} モル/モルAgX
塩化金酸	1.5×10^{-5} モル/モルAgX
化合物(S-2-5)	2.5×10^{-4} モル/モルAgX

[緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-3h)の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-3g)の調製において、熟成途中のチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物S-2-5の添加までの化学熟成時間の90%終了時点における化合物(4-0)の添加を取り止め、化合物S-2-5の添加後に化合物(4-0)を 2.0×10^{-6} モル/モルAgX添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-3h)を得た。

【0355】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-3i)の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-3g)の調製において、チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸の添加前における増感色素(GS-1)の添加を取り止め、化合物S-2-5の添加後に増感色素(GS-1)の添加を行うこと以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-3i)を得た。

【0356】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-4g)、(G-5g)、(G-6g)、(G-7g)の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-3g)の調製において、ハロゲン化銀乳剤

(G-3) に代えて実施例 1 で調製したハロゲン化銀乳剤 (G-4)、(G-5)、(G-6)、(G-7) をそれぞれ用いることにより、緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-4 g)、(G-5 g)、(G-6 g)、(G-7 g) を調製した。

【0357】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 h) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 g) の調製において、化合物 (4-0) に代えて、化合物 (9-2) を用いること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 h) を調製した。

【0358】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 i) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 g) の調製において、化合物 (4-0) の第 1 回目の添加量 3.0×10^{-6} モル/モル AgX を 4.0×10^{-6} モル/モル AgX に変更し、かつ化合物 (4-0) の第 2 回目の添加量 2.0×10^{-6} モル/モル AgX を 1.5×10^{-6} モル/モル AgX に変更すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 i) を調製した。

【0359】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 j) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 g) の調製において、化合物 (4-0) の第 1 回目の添加を化合物 (9-2) に変更すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 j) を調製した。

【0360】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 k) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 g) の調製において、化合物 (4-0) の第 1 回目の添加を化合物 (9-2) に変更し、かつ化合物 (4-0) の第 2 回目の添加量を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX に変更し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 95% 終了時点で化合物 (4-6) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-7 k) を調製した。

【0361】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 g) の調製]

実施例 1 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-1) に対し、60℃、pH 5.0、pAg 7.1 にて下記増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させ、赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 g) を得た。

【0362】

チオ硫酸ナトリウム	1. 2×10^{-5} モル/モル AgX
塩化金酸	1. 5×10^{-5} モル/モル AgX
化合物 (S-2-5)	2. 0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 (RS-1)	1. 0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 (RS-2)	1. 0×10^{-4} モル/モル AgX

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 h) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 g) の調製において、チオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 70% 終了時点で化合物 (4-6) を 2.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 h) を得た。

【0363】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 i) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 g) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 i) を得た。

【0364】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 j) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 g) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 70% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モ

ル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 j) を得た。

【0365】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 k) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 g) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1 k) を得た。

【0366】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-2 g) の調製]

実施例 1 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-2) に対し、60℃、pH 5.0、pAg 7.1 にて、化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル／モル A g X 添加し、直ちに下記増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル／モル A g X 添加した。以上の操作により赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-2 g) を得た。

【0367】

チオ硫酸ナトリウム	1. 2×10^{-5} モル／モル A g X
塩化金酸	1. 5×10^{-5} モル／モル A g X
化合物 (S-2-5)	2.0×10^{-4} モル／モル A g X
増感色素 (RS-1)	1.0×10^{-4} モル／モル A g X
増感色素 (RS-2)	1.0×10^{-4} モル／モル A g X

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-3 g) の調製]

実施例 1 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-3) に対し、60℃、pH 5.0

、pAg 7.1にて、化合物(4-0)を 2.0×10^{-6} モル/モルAgX添加し、直ちに下記増感色素(RS-1)及び(RS-2)を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物S-2-5を添加し、熟成を停止させた。尚、熟成途中においてチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物S-2-5の添加までの化学熟成時間の90%終了時点で化合物(4-0)を 2.0×10^{-6} モル/モルAgX添加した。以上の操作により赤感性ハロゲン化銀乳剤(R-3g)を得た。

【0368】

チオ硫酸ナトリウム	1. 2×10^{-5} モル/モルAgX
塩化金酸	1. 5×10^{-5} モル/モルAgX
化合物(S-2-5)	2. 0×10^{-4} モル/モルAgX
増感色素(RS-1)	1. 0×10^{-4} モル/モルAgX
増感色素(RS-2)	1. 0×10^{-4} モル/モルAgX

[赤感性ハロゲン化銀乳剤(R-3h)の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤(R-3g)の調製において、熟成途中のチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物S-2-5の添加までの化学熟成時間の90%終了時点における化合物(4-0)の添加を取り止め、化合物S-2-5の添加後に化合物(4-0)を 2.0×10^{-6} モル/モルAgX添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤(R-3h)を得た。

【0369】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤(R-3i)の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤(R-3g)の調製において、チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸の添加前における増感色素(RS-1)及び(RS-2)の添加を取り止め、化合物S-2-5の添加後に増感色素(RS-1)及び(RS-2)の添加を行うこと以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤(R-3i)を得た。

【0370】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤(R-4g)、(R-5g)、(R-6g)、(R

－7 g) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-3 g) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-3) に代えて実施例 1 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-4)、(R-5)、(R-6)、(R-7) をそれぞれ用いることにより、赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-4 g)、(R-5 g)、(R-6 g)、(R-7 g) を調製した。

【0371】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 h) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 g) の調製において、化合物 (4-0) に代えて、化合物 (9-2) を用いること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 h) を調製した。

【0372】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 i) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 g) の調製において、化合物 (4-0) の第 1 回目の添加量 2.0×10^{-6} モル/モル AgX を 1.5×10^{-6} モル/モル AgX に変更し、かつ化合物 (4-0) の第 2 回目の添加量 2.0×10^{-6} モル/モル AgX を 3.0×10^{-6} モル/モル AgX に変更すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 i) を調製した。

【0373】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 j) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 g) の調製において、化合物 (4-0) の第 1 回目の添加を化合物 (9-2) に変更すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 j) を調製した。

【0374】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 k) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7 g) の調製において、化合物 (4-0) の第 1 回目の添加を化合物 (9-2) に変更し、かつ化合物 (4-0) の第 2 回目の添加量を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX に変更し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 95% 終了時点で化合物 (4-5) を 1.5×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にし

て赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-7k) を調製した。

【0375】

尚、赤感性ハロゲン化銀乳剤の調製では、前記SS-1を 2.0×10^{-3} モル／モルAgX添加した。

【0376】

実施例1における試料101において、第1層の青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1a)、第3層の緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1a)、第5層の赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1a) に代えて表7の構成のハロゲン化銀乳剤をそれぞれ用いて試料201～217を作製し、同様に評価した。結果を表8に示す。

【0377】

【表7】

試料 No.	第1層に使用した ハロゲン化銀乳剤	第3層に使用した ハロゲン化銀乳剤	第5層に使用した ハロゲン化銀乳剤	分 類
201	B-1g	G-1g	R-1g	比 較
202	B-1h	G-1h	R-1h	比 較
203	B-1i	G-1i	R-1i	比 較
204	B-1j	G-1j	R-1j	本発明
205	B-1k	G-1k	R-1k	本発明
206	B-2g	G-2g	R-2g	本発明
207	B-3g	G-3g	R-3g	本発明
208	B-3h	G-3h	R-3h	本発明
209	B-3i	G-3i	R-3i	本発明
210	B-4g	G-4g	R-4g	本発明
211	B-5g	G-5g	R-5g	本発明
212	B-6g	G-6g	R-6g	本発明
213	B-7g	G-7g	R-7g	本発明
214	B-7h	G-7h	R-7h	本発明
215	B-7i	G-7i	R-7i	本発明
216	B-7j	G-7j	R-7j	本発明
217	B-7k	G-7k	R-7k	本発明

【0378】

【表 8】

試料番号	感度	カブリ	階調(γ)	保存性	耐圧性	備 考
201	100	100	100	141	E	比 較
202	107	94	107	128	D	比 較
203	106	93	108	128	D	比 較
204	117	88	113	112	C	本発明
205	120	84	113	105	C	本発明
206	122	82	124	102	C	本発明
207	125	76	126	91	B	本発明
208	124	77	124	95	B	本発明
209	126	74	128	87	B	本発明
210	128	73	129	85	B	本発明
211	130	74	135	83	A	本発明
212	136	74	133	78	A	本発明
213	145	72	137	78	A	本発明
214	142	71	143	75	A	本発明
215	143	69	144	76	A	本発明
216	143	72	143	76	A	本発明
217	144	72	145	75	A	本発明

【0379】

表 8 より明らかなように、本発明に係わるハロゲン化銀乳剤を用いた各試料は、比較試料に対し、高照度露光時に高感度かつ低カブリで、潜像安定性も良好な結果が得られた。

【0380】

実施例 5

実施例 4 で作製した試料 201～217 を用いて実施例 2 と同様の評価を行った。結果を表 9 に示す。比較試料に対し本発明の試料では、優れた効果が得られた。

【0381】

【表 9】

試料 番号	細線や文字の 明瞭度	肌色 再現性	木々の緑の 再現性	プリント 再現性	備 考
201	×	×	×	×	比 較
202	△	×	×	△	比 較
203	△	×	×	△	比 較
204	○	○	○	○	本発明
205	○	◎	○	○	本発明
206	○	○	◎	○	本発明
207	◎	◎	◎	◎	本発明
208	◎	◎	◎	◎	本発明
209	◎	◎	◎	◎	本発明
210	◎	◎	◎	◎	本発明
211	◎	◎	◎	◎	本発明
212	◎	◎	◎	◎	本発明
213	◎	◎	◎	◎	本発明
214	◎	◎	◎	◎	本発明
215	◎	◎	◎	◎	本発明
216	◎	◎	◎	◎	本発明
217	◎	◎	◎	◎	本発明

【0382】

実施例 6

実施例 4 で作製した試料 201～217 を用いて実施例 3 と同様の評価を行った。結果を表 10 に示す。比較試料に対し本発明の試料では、優れた効果が得られた。

【0383】

【表 10】

試料番号	細線や文字の 明瞭度	肌色 再現性	木々の緑の 再現性	プリント 再現性	備 考
201	×	×	×	×	比 較
202	△	×	×	△	比 較
203	△	×	×	△	比 較
204	○	○	○	○	本発明
205	○	○	◎	○	本発明
206	○	◎	○	○	本発明
207	○	◎	◎	◎	本発明
208	◎	◎	◎	◎	本発明
209	◎	◎	◎	◎	本発明
210	◎	◎	◎	◎	本発明
211	◎	◎	◎	◎	本発明
212	◎	◎	◎	◎	本発明
213	◎	◎	◎	◎	本発明
214	◎	◎	◎	◎	本発明
215	◎	◎	◎	◎	本発明
216	◎	◎	◎	◎	本発明
217	◎	◎	◎	◎	本発明

【0384】

実施例 7

以下の方法によりハロゲン化銀乳剤を調製した。

【0385】

[ハロゲン化銀乳剤 (B-10) の調製]

40℃に保温した、両イオン交換処理オセインゼラチン（カルシウム含有量 10 ppm）の 2% 水溶液 1 リットル中に下記 (A11 液) 及び (B11 液) を、 $pAg = 7.3$ 、 $pH = 3.0$ に制御しつつ 30 分かけて同時添加した。続いて下記 (A12 液) 及び (B12 液) を、 $pAg = 8.0$ 、 $pH = 5.5$ に制御しつつ 150 分かけて同時添加した。更に、下記 (A13 液) 及び (B13 液) を $pAg = 8.0$ 、 $pH = 5.5$ に制御しつつ 30 分かけて同時添加した。この時

、pA gの制御は特開昭59-45437号記載の方法により行い、pHの制御は硫酸又は水酸化ナトリウム水溶液を用いて行った。

【0386】

(A11液)

塩化ナトリウム	3.42 g
臭化カリウム	0.03 g
水を加えて	200 ml

(A12液)

塩化ナトリウム	71.9 g
K_2IrCl_6	5.0×10^{-8} モル／モルA g X
$K_4Ru(CN)_6$	2.5×10^{-5} モル／モルA g X
臭化カリウム	0.7 g
水を加えて	420 ml

(A13液)

塩化ナトリウム	30.8 g
臭化カリウム	0.3 g
水を加えて	180 ml

(B11液)

硝酸銀	10 g
水を加えて	200 ml

(B12液)

硝酸銀	210 g
水を加えて	420 ml

(B13液)

硝酸銀	90 g
水を加えて	180 ml

添加終了後、特開平5-72658号に記載の方法を用いアミノ基をフェニルカルバモイル化した化学修飾ゼラチン（修飾率95%）30gを含む5%水溶液を添加して脱塩を行った後、ゼラチン水溶液と混合して平均粒径（立方体換算粒

径) $0.64\ \mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.07 、塩化銀含有率 99.5% 、臭化銀含有率 0.5% の単分散立方体のハロゲン化銀乳剤 (B-10) を調製した。

【0387】

ハロゲン化銀乳剤 (B-10) では、(A11液) および (B11液) により粒子成長した部分を種部、(A12液) および (B12液) により粒子成長した部分をコア部、(A13液) および (B13液) により粒子成長した部分をシェル部とする。種部、コア部、シェル部がハロゲン化銀粒子の占める体積比率は各々 3.3% 、 66.7% 、 30.0% であった。

【0388】

[ハロゲン化銀乳剤 (B-11) の調製]

上記ハロゲン化銀乳剤 (B-10) の調製において、(A2液) 中のイリジウム化合物を下記に変更すること以外は同様にしてハロゲン化銀乳剤 (B-11) を調製した。

【0389】

K_2IrCl_6 3.0×10^{-8} モル/モル AgX

K_2IrBr_6 2.0×10^{-8} モル/モル AgX

[ハロゲン化銀乳剤 (B-12) の調製]

上記ハロゲン化銀乳剤 (B-11) の調製において、あらかじめ (A11液)、(A12液) (A13液) に化合物 (S-2-5) を最終的に得られたハロゲン化銀粒子に対して各々 2.1×10^{-6} モル/モル AgX、 4.3×10^{-5} モル/モル AgX、 1.9×10^{-5} モル/モル AgX 添加したこと以外は同様にしてハロゲン化銀乳剤 (B-12) を調製した。

【0390】

[ハロゲン化銀乳剤 (B-13) の調製]

上記ハロゲン化銀乳剤 (B-12) の調製において、あらかじめ (A11液)、(A12液) (A13液) に化合物 (S-2-5) を最終的に得られたハロゲン化銀粒子に対して各々 2.1×10^{-6} モル/モル AgX、 5.3×10^{-5} モル/モル AgX、 9.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつ (A12液) 中の

イリジウム化合物を下記に変更すること以外は同様にしてハロゲン化銀乳剤 (B-13) を調製した。

【0391】

K_2IrCl_6	1. 5×10^{-8} モル/モル AgX
K_2IrBr_6	7. 0×10^{-9} モル/モル AgX
$K_2[IrCl_5(H_2O)]$	6. 0×10^{-8} モル/モル AgX
$K_2[IrCl_5(\text{チアゾール})]$	3. 0×10^{-9} モル/モル AgX

[ハロゲン化銀乳剤 (B-14) の調製]

ハロゲン化銀乳剤 (B-13) の調製において、硝酸銀及びハライドの全ての添加を終了させた後、更に臭化銀微粒子 (粒径 $0.02 \mu m$) 0.0055 モルを添加して頂点近傍に臭化銀局在層を形成すること以外は同様にして平均粒径 (立方体換算粒径) $0.64 \mu m$ 、粒径の変動係数 0.07 、塩化銀含有率 99.2 モル%、臭化銀含有率 0.8 モル%の単分散立方体のハロゲン化銀乳剤 (B-14) を調製した。

【0392】

[ハロゲン化銀乳剤 (B-15) の調製]

ハロゲン化銀乳剤 (B-5) の調製において、(A11液) 中に下記ルテニウム化合物を添加し、かつ (B13液) 及び (A13液) の添加が 65% 終了した時点で硝酸銀及びハライド液の添加を中断し、 $0.5 M/L$ 沃化カリウム水溶液を $7.2 ml$ 添加した後、硝酸銀及びハライド液の添加を再開する操作を行い、かつ硝酸銀及びハライドの全ての添加を終了させた後、更に臭化銀微粒子 (粒径 $0.02 \mu m$) 0.0055 モルを添加して頂点近傍に臭化銀局在層を形成すること以外は同様にして平均粒径 (立方体換算粒径) $0.64 \mu m$ 、粒径の変動係数 0.07 、塩化銀含有率 99.0 モル%、臭化銀含有率 0.8 モル%、沃化銀含有率 0.2 モル%の単分散立方体のハロゲン化銀乳剤 (B-15) を調製した。

【0393】

$K_2[Ru(NO)Cl_5]$	7. 0×10^{-9} モル/モル AgX
-------------------	---------------------------------

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に対し、60℃、pH 5.8、pAg 7.5 にて下記増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 を順次添加し、熟成を停止させ、青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) を得た。

【0394】

チオ硫酸ナトリウム	4.0×10^{-6} モル/モル AgX
塩化金酸	1.0×10^{-5} モル/モル AgX
化合物 S-2-5	3.0×10^{-4} モル/モル AgX
化合物 S-2-2	3.0×10^{-4} モル/モル AgX
化合物 S-2-3	3.0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 BS-1	4.0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 BS-2	1.0×10^{-4} モル/モル AgX

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10b) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、チオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (1-2) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10b) を得た。

【0395】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10c) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、チオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (4-6) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10c) を得た。

【0396】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10d) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (1-2) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10d) を得た。

ル／モル A g X 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10d) を得た。

【0397】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10e) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (4-6) を 1.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10e) を得た。

【0398】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10f) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (9-2) を 1.5×10^{-6} モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (1-2) を 2.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10f) を得た。

【0399】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10g) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.5×10^{-4} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10g) を得た。

【0400】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10h) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5

の添加までの化学熟成時間の 5 0 % 終了時点で化合物 (4 - 0) を 2.0×10^{-6} モル / モル A g X 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 0 h) を得た。

【 0 4 0 1 】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 1 a) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 0 a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 0) に代えてハロゲン化銀乳剤 (B - 1 1) を用い、かつ増感色素 (B S - 1) 及び (B S - 2) の添加の直前に、化合物 (4 - 0) を 1.5×10^{-6} モル / モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S - 2 - 5 の添加までの化学熟成時間の 8 0 % 終了時点で化合物 (1 - 2 1) を 2.0×10^{-4} モル / モル A g X 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 1 a) を得た。

【 0 4 0 2 】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 1 b) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 0 a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 0) に代えてハロゲン化銀乳剤 (B - 1 1) を用い、かつ増感色素 (B S - 1) 及び (B S - 2) の添加の直前に、化合物 (1 - 2 1) を 2.0×10^{-4} モル / モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S - 2 - 5 の添加までの化学熟成時間の 8 0 % 終了時点で化合物 (4 - 0) を 2.0×10^{-6} モル / モル A g X 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 1 b) を得た。

【 0 4 0 3 】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 2 a) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 0 a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B - 1 0) に代えてハロゲン化銀乳剤 (B - 1 2) を用い、かつ増感色素 (B S - 1) 及び (B S - 2) の添加の直前に、化合物 (4 - 0) を 1.5×10^{-6} モル / モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S - 2 - 5 の添加までの化学熟成時間の 9 0 % 終了時点で化合物 (1 - 2 1) を 2.0×10^{-4} モル / モル A g X 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤

(B-12a) を得た。

【0404】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-12b) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (B-12) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-12b) を得た。

【0405】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-13a) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (B-13) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-13a) を得た。

【0406】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-13b) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (B-13) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-13b) を得た。

【0407】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-14a) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (B-14) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-14a) を得た。

【0408】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-14b) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (B-14) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-14b) を得た。

【0409】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15a) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (B-15) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15a) を得た。

【0410】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15b) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳

剤 (B-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (B-15) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15b) を得た。

【0411】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15c) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (B-15) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 及び化合物 (9-2) を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 及び化合物 (1-21) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15c) を得た。

【0412】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15d) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15c) の調製において、チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸の添加前における増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加を取り止め、化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 の添加後に増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加を行うこと以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15d) を得た。

【0413】

[ハロゲン化銀乳剤の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-10) ~ (B-13) の調製において、(A11 液)、(B11 液)、(A12 液)、(B12 液)、(A13 液) 及び (B13 液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.50 \mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.5 モル%、臭化銀

含有率 0.5 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (G-10) ~ (G-13) を調製した。

【0414】

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-14) の調製において、(A11 液)、(B11 液)、(A12 液)、(B12 液)、(A13 液) 及び (B13 液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.50\ \mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.2 モル%、臭化銀含有率 0.8 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (G-14) を調製した。

【0415】

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-15) の調製において、(A11 液)、(B11 液)、(A12 液)、(B12 液)、(A13 液) 及び (B13 液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.50\ \mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.0 モル%、臭化銀含有率 0.8 モル%、沃化銀含有率 0.2 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (G-15) を調製した。

【0416】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に対し、 60°C 、pH 5.8、pAg 7.5 にて下記増感色素 (GS-1) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させ、緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) を得た。

【0417】

増感色素 (GS-1)	4.0×10^{-4} モル / モル AgX
チオ硫酸ナトリウム	4.5×10^{-6} モル / モル AgX
塩化金酸	1.5×10^{-5} モル / モル AgX
化合物 (S-2-5)	1.5×10^{-4} モル / モル AgX

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10b) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、チオ硫酸ナトリ

ウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (1-2) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10b) を得た。

【0418】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10c) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、チオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (4-6) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10c) を得た。

【0419】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10d) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (1-2) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10d) を得た。

【0420】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10e) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (4-6) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10e) を得た。

【0421】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10f) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (9-2) を 1.5×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (1-2) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10f) を得た。

【0422】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10g) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、増感色素 (GS

-1) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル/モル Ag X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10g) を得た。

【0423】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10h) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10h) を得た。

【0424】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-11a) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-11) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル/モル Ag X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 80% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-11a) を得た。

【0425】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-11b) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-11) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 80% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル

A g X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-11b) を得た。

【0426】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-12a) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-12) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル/モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル A g X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-12a) を得た。

【0427】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-12b) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-12) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル A g X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-12b) を得た。

【0428】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-13a) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-13) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル/モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル A g X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-13a) を得た。

【0429】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-13b) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-13) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-13b) を得た。

【0430】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-14a) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-14) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-14a) を得た。

【0431】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-14b) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-14) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-14b) を得た。

【0432】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15a) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-15) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15a) を得た。

【0433】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15b) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-15) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15b) を得た。

【0434】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15c) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (G-15) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 及び化合物 (9-2) を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 及び化合物 (1-21) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15c) を得た。

【0435】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15d) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15c) の調製において、チオ硫酸ナトリ

ウム及び塩化金酸の添加前における増感色素 (GS-1) の添加を取り止め、化合物 S-2-5 の添加後に増感色素 (GS-1) の添加を行うこと以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15d) を得た。

【0436】

[ハロゲン化銀乳剤の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-10) ~ (B-13) の調製において、(A11液)、(B11液)、(A12液)、(B12液)、(A13液) 及び (B13液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.40\mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.5 モル%、臭化銀含有率 0.5 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (R-10) ~ (R-13) を調製した。

【0437】

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-14) の調製において、(A11液)、(B11液)、(A12液)、(B12液)、(A13液) 及び (B13液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.40\mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.2 モル%、臭化銀含有率 0.8 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (R-14) を調製した。

【0438】

前記ハロゲン化銀乳剤 (B-15) の調製において、(A11液)、(B11液)、(A12液)、(B12液)、(A13液) 及び (B13液) の添加時間を適宜変更した以外は同様にして、平均粒径 (立方体換算粒径) $0.40\mu\text{m}$ 、粒径の変動係数 0.08、塩化銀含有率 99.0 モル%、臭化銀含有率 0.8 モル%、沃化銀含有率 0.2 モル% の単分散立方体乳剤であるハロゲン化銀乳剤 (R-15) を調製した。

【0439】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製]

前記ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に対し、 60°C 、 $\text{pH} 5.0$ 、 $\text{pAg} 7.1$ にて下記増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化

増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させ、赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) を得た。

【0440】

チオ硫酸ナトリウム	1. 2×10^{-5} モル/モル AgX
塩化金酸	1. 5×10^{-5} モル/モル AgX
化合物 (S-2-5)	1. 2×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 (RS-1)	1. 0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 (RS-2)	1. 0×10^{-4} モル/モル AgX

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10b) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、チオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (1-2) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10b) を得た。

【0441】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10c) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、チオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (4-6) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10c) を得た。

【0442】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10d) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (1-2) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10d) を得た。

【0443】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10e) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (4-6) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10e) を得た。

ル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10e) を得た。

【0444】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10f) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (9-2) を 1.5×10^{-6} モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (1-2) を 2.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10f) を得た。

【0445】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10g) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.5×10^{-4} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10g) を得た。

【0446】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10h) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10h) を得た。

【0447】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-11a) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳

剤 (R-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R-11) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 80% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-11a) を得た。

【0448】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-11b) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R-11) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 80% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-11b) を得た。

【0449】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-12a) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R-12) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-12a) を得た。

【0450】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-12b) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R-12) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×1

0-4モル/モル Ag X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-12b) を得た。

【0451】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-13a) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R-13) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル/モル Ag X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-13a) を得た。

【0452】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-13b) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R-13) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-13b) を得た。

【0453】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-14a) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R-14) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (4-0) を 1.5×10^{-6} モル/モル Ag X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を $2.0 \times$

1 0⁻⁴モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 4 a) を得た。

【 0 4 5 4 】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 4 b) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 0 a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 0) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R - 1 4) を用い、かつ増感色素 (R S - 1) 及び (R S - 2) の添加の直前に、化合物 (1 - 2 1) を 2 . 0 × 1 0⁻⁴モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S - 2 - 5 の添加までの化学熟成時間の 9 0 % 終了時点で化合物 (4 - 0) を 2 . 0 × 1 0⁻⁶モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 4 b) を得た。

【 0 4 5 5 】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 5 a) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 0 a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 0) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R - 1 5) を用い、かつ増感色素 (R S - 1) 及び (R S - 2) の添加の直前に、化合物 (4 - 0) を 2 . 0 × 1 0⁻⁶モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S - 2 - 5 の添加までの化学熟成時間の 9 0 % 終了時点で化合物 (1 - 2 1) を 2 . 0 × 1 0⁻⁴モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 5 a) を得た。

【 0 4 5 6 】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 5 b) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 0 a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 0) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R - 1 5) を用い、かつ増感色素 (R S - 1) 及び (R S - 2) の添加の直前に、化合物 (1 - 2 1) を 2 . 0 × 1 0⁻⁴モル／モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S - 2 - 5 の添加までの化学熟成時間の 9 0 % 終了時点で化合物 (4 - 0) を 2 . 0 × 1 0⁻⁶モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R - 1 5 b) を得た。

【0457】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15c) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えてハロゲン化銀乳剤 (R-15) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加の直前に、化合物 (1-21) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 及び化合物 (9-2) を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 及び化合物 (1-21) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15c) を得た。

【0458】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15d) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15c) の調製において、チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸の添加前における増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加を取り止め、化合物 S-2-5 の添加後に増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加を行うこと以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15d) を得た。

【0459】

尚、赤感性ハロゲン化銀乳剤の調製では、前記 SS-1 を 2.0×10^{-3} モル/モル AgX 添加した。

【0460】

実施例 1 における試料 101 において、第 1 層の青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1a)、第 3 層の緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1a)、第 5 層の赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1a) に代えて表 11 の構成のハロゲン化銀乳剤をそれぞれ用いて試料 301~320 を作製し、同様に評価した。結果を表 12 に示す。

【0461】

【表 11】

試料 No.	第1層に使用した ハロゲン化銀乳剤	第3層に使用した ハロゲン化銀乳剤	第5層に使用した ハロゲン化銀乳剤	分 類
301	B-10 a	G-10 a	R-10 a	比 較
302	B-10 b	G-10 b	R-10 b	比 較
303	B-10 c	G-10 c	R-10 c	比 較
304	B-10 d	G-10 d	R-10 d	比 較
305	B-10 e	G-10 e	R-10 e	比 較
306	B-10 f	G-10 f	R-10 f	本発明
307	B-10 g	G-10 g	R-10 g	本発明
308	B-10 h	G-10 h	R-10 h	本発明
309	B-11 a	G-11 a	R-11 a	本発明
310	B-11 b	G-11 b	R-11 b	本発明
311	B-12 a	G-12 a	R-12 a	本発明
312	B-12 b	G-12 b	R-12 b	本発明
313	B-13 a	G-13 a	R-13 a	本発明
314	B-13 b	G-13 b	R-13 b	本発明
315	B-14 a	G-14 a	R-14 a	本発明
316	B-14 b	G-14 b	R-14 b	本発明
317	B-15 a	G-15 a	R-15 a	本発明
318	B-15 b	G-15 b	R-15 b	本発明
319	B-15 c	G-15 c	R-15 c	本発明
320	B-15 d	G-15 d	R-15 d	本発明

【0462】

【表 12】

試料番号	感度	カブリ	階調(γ)	保存性	耐圧性	備 考
301	100	100	100	146	E	比 較
302	104	87	103	120	E	比 較
303	105	88	102	121	E	比 較
304	111	93	109	123	D	比 較
305	110	92	108	122	D	比 較
306	121	81	115	103	C	本発明
307	120	80	117	101	C	本発明
308	121	82	117	105	C	本発明
309	124	77	123	97	B	本発明
310	123	77	121	95	B	本発明
311	127	72	122	90	B	本発明
312	128	73	126	92	B	本発明
313	134	73	128	88	A	本発明
314	136	72	126	86	A	本発明
315	141	70	133	83	A	本発明
316	138	71	134	83	A	本発明
317	146	68	140	77	A	本発明
318	144	70	138	79	A	本発明
319	145	69	141	76	A	本発明
320	144	67	140	74	A	本発明

【0463】

表 12 より明らかなように、本発明に係わるハロゲン化銀乳剤を用いた各試料は、比較試料に対し、高照度露光時に高感度かつ低カブリで、潜像安定性も良好な結果が得られた。

【0464】

実施例 8

実施例 7 で作製した試料 301～320 を用いて実施例 2 と同様の評価を行った。結果を表 13 に示す。比較試料に対し本発明の試料では、優れた効果が得ら

れた。

【0465】

【表13】

試料番号	細線や文字の 明瞭度	肌色 再現性	木々の緑の 再現性	プリント 再現性	備 考
301	×	×	×	×	比 較
302	△	×	△	△	比 較
303	△	×	△	△	比 較
304	×	△	×	△	比 較
305	△	△	×	△	比 較
306	◎	○	○	○	本発明
307	◎	○	○	○	本発明
308	◎	○	○	○	本発明
309	◎	◎	◎	○	本発明
310	◎	◎	◎	○	本発明
311	◎	◎	◎	◎	本発明
312	◎	◎	◎	◎	本発明
313	◎	◎	◎	◎	本発明
314	◎	◎	◎	◎	本発明
315	◎	◎	◎	◎	本発明
316	◎	◎	◎	◎	本発明
317	◎	◎	◎	◎	本発明
318	◎	◎	◎	◎	本発明
319	◎	◎	◎	◎	本発明
320	◎	◎	◎	◎	本発明

【0466】

実施例 9

実施例 7 で作製した試料 301～320 を用いて実施例 3 と同様の評価を行った。結果を表 14 に示す。比較試料に対し本発明の試料では、優れた効果が得られた。

【0467】

【表 14】

試料番号	細線や文字の 明瞭度	肌色 再現性	木々の緑の 再現性	プリント 再現性	備 考
301	×	×	×	×	比 較
302	△	×	△	△	比 較
303	△	×	△	△	比 較
304	×	△	×	△	比 較
305	△	△	×	△	比 較
306	◎	○	◎	○	本発明
307	◎	○	◎	○	本発明
308	◎	○	◎	○	本発明
309	◎	◎	◎	◎	本発明
310	◎	◎	◎	◎	本発明
311	◎	◎	◎	◎	本発明
312	◎	◎	◎	◎	本発明
313	◎	◎	◎	◎	本発明
314	◎	◎	◎	◎	本発明
315	◎	◎	◎	◎	本発明
316	◎	◎	◎	◎	本発明
317	◎	◎	◎	◎	本発明
318	◎	◎	◎	◎	本発明
319	◎	◎	◎	◎	本発明
320	◎	◎	◎	◎	本発明

【0468】

実施例 10

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10j) の調製]

実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-10) に対し、60℃、pH 5.8、pAg 7.5 にて下記増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 を順次添加し、熟成を停止させ、青感性ハロゲン

化銀乳剤 (B-10j) を得た。

【0469】

チオ硫酸ナトリウム	3.5×10^{-6} モル/モル AgX
塩化金酸	8.0×10^{-6} モル/モル AgX
化合物 S-2-5	3.0×10^{-4} モル/モル AgX
化合物 S-2-2	2.0×10^{-4} モル/モル AgX
化合物 S-2-3	3.0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 BS-1	4.0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 BS-2	1.0×10^{-4} モル/モル AgX

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10k) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10j) の調製において、化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 の添加後直ちに化合物 (1-2) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10k) を得た。

【0470】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10m) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10j) の調製において、化合物 S-2-5、S-2-2、S-2-3 の添加後直ちに化合物 (4-6) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10m) を得た。

【0471】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10n) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第1添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第2添加) までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (1-2) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10n) を得た。

【0472】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10p) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第1添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第2添加) までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (4-6) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10p) を得た。

【0473】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10q) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第1添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第2添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10q) を得た。

【0474】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10r) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第1添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第2添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10r) を得た。

【0475】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-12j) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-12) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第1添加) し、かつチオ硫酸ナトリウ

ムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-12j) を得た。

【0476】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-12k) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-12) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-12k) を得た。

【0477】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-13j) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-13) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-13j) を得た。

【0478】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-13k) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-13) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以

外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-13k) を得た。

【0479】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-14j) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-14) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 及び化合物 (4-0) を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-14j) を得た。

【0480】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-14k) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-14) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 及び化合物 (1-21) をそれぞれ 1.0×10^{-4} モル/モル AgX (第 1 添加) 及び 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 及び化合物 (9-2) を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-14k) を得た。

【0481】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15j) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-15) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90%

終了時点で化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 及び化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15j) を得た。

【0482】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15k) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-15) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 及び化合物 (9-2) をそれぞれ 1.0×10^{-4} モル/モル AgX (第 1 添加) 及び 1.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 及び化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15k) を得た。

【0483】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15m) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-15) を用い、かつ化学増感前における増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加を取り止め、化合物 S-2-5 (第 1 添加) 及び化合物 (9-2) をそれぞれ 1.0×10^{-4} モル/モル AgX (第 1 添加) 及び 1.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加した後、チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつ化合物 S-2-5 (第 2 添加)、S-2-2、S-2-3 の添加後に増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) を添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15m) を得た。

【0484】

[青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15n) の調製]

前記青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (B-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (B-15) を用い、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第 1 添加) し、かつ増感色素 (BS-1) 及び (BS-2) の添加後でかつチオ硫酸ナトリウムの添加前に化合物 (9-2) を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 及び 95% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-15n) を得た。

【0485】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10j) の調製]

実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (G-10) に対し、60℃、pH 5.8、pAg 7.5 にて下記増感色素 (GS-1) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させ、緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10j) を得た。

【0486】

増感色素 (GS-1)	4.0×10^{-4} モル/モル AgX
チオ硫酸ナトリウム	4.0×10^{-6} モル/モル AgX
塩化金酸	1.0×10^{-5} モル/モル AgX
化合物 (S-2-5)	2.0×10^{-4} モル/モル AgX

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10k) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10j) の調製において、化合物 S-2-5 の添加後直ちに化合物 (1-2) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10k) を得た。

【0487】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10m) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10j) の調製において、化合物 S-2-

5の添加後直ちに化合物(4-6)を 1.5×10^{-4} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10m)を得た。

【0488】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10n)の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10a)の調製において、増感色素(GS-1)の添加直前に化合物S-2-5を 1.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加(第1添加)し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物S-2-5の添加(第2添加)までの化学熟成時間の50%終了時点で化合物(1-2)を 2.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10n)を得た。

【0489】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10p)の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10a)の調製において、増感色素(GS-1)の添加直前に化合物S-2-5を 1.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加(第1添加)し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物S-2-5の添加(第2添加)までの化学熟成時間の50%終了時点で化合物(4-6)を 2.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10p)を得た。

【0490】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10q)の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10a)の調製において、増感色素(GS-1)の添加直前に化合物S-2-5を 1.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加(第1添加)し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物S-2-5の添加(第2添加)までの化学熟成時間の90%終了時点で化合物(1-21)を 2.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10q)を得た。

【0491】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10r)の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤(G-10a)の調製において、増感色素(GS

－1) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10r) を得た。

【0492】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-12j) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (G-12) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-12j) を得た。

【0493】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-12k) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (G-12) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル／モル A g X 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-12k) を得た。

【0494】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-13j) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (G-13) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル／モル A g X 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合

物 S-2-5 の添加（第 2 添加）までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物（1-21）を 2.0×10^{-4} モル／モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤（G-13j）を得た。

【0495】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤（G-13k）の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤（G-10a）の調製において、ハロゲン化銀乳剤（G-10）に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤（G-13）を用い、かつ増感色素（GS-1）の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル／モル AgX 添加（第 1 添加）し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加（第 2 添加）までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物（4-0）を 2.0×10^{-6} モル／モル AgX 添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤（G-13k）を得た。

【0496】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤（G-14j）の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤（G-10a）の調製において、ハロゲン化銀乳剤（G-10）に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤（G-14）を用い、かつ増感色素（GS-1）の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル／モル AgX 添加（第 1 添加）し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加（第 2 添加）までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物（1-21）を 1.0×10^{-4} モル／モル AgX 及び化合物（4-0）を 1.0×10^{-6} モル／モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤（G-14j）を得た。

【0497】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤（G-14k）の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤（G-10a）の調製において、ハロゲン化銀乳剤（G-10）に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤（G-14）を用い、かつ増感色素（GS-1）の添加直前に化合物 S-2-5 及び化合物（1-21）をそれぞれ 1.0×10^{-4} モル／モル AgX（第 1 添加）及び 1.0×10^{-4} モル／モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2

ー 5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 9 0 % 終了時点で化合物 (1 - 2 1) を 1.0×10^{-4} モル / モル A g X 及び化合物 (9 - 2) を 1.0×10^{-6} モル / モル A g X それぞれ添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 4 k) を得た。

【 0 4 9 8 】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 5 j) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 0 a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 0) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (G - 1 5) を用い、かつ増感色素 (G S - 1) の添加直前に化合物 S - 2 - 5 を 1.0×10^{-4} モル / モル A g X 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S - 2 - 5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 9 0 % 終了時点で化合物 (1 - 2 1) を 1.0×10^{-4} モル / モル A g X 及び化合物 (4 - 0) を 2.0×10^{-6} モル / モル A g X それぞれ添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 5 j) を得た。

【 0 4 9 9 】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 5 k) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 0 a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 0) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (G - 1 5) を用い、かつ増感色素 (G S - 1) の添加直前に化合物 S - 2 - 5 及び化合物 (9 - 2) をそれぞれ 1.0×10^{-4} モル / モル A g X (第 1 添加) 及び 1.0×10^{-6} モル / モル A g X 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S - 2 - 5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 9 0 % 終了時点で化合物 (1 - 2 1) を 1.0×10^{-4} モル / モル A g X 及び化合物 (4 - 0) を 2.0×10^{-6} モル / モル A g X それぞれ添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 5 k) を得た。

【 0 5 0 0 】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 5 m) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 0 a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G - 1 0) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (G - 1 5) を用

い、かつ化学増感前における増感色素 (GS-1) の添加を取り止め、化合物 S-2-5 (第1添加) 及び化合物 (9-2) をそれぞれ 1.0×10^{-4} モル/モル AgX (第1添加) 及び 1.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加した後にチオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第2添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつ化合物 S-2-5 (第2添加) の添加後に増感色素 (GS-1) を添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15m) を得た。

【0501】

[緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15n) の調製]

前記緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (G-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (G-15) を用い、かつ増感色素 (GS-1) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第1添加) し、かつ増感色素 (GS-1) の添加後でかつチオ硫酸ナトリウムの添加前に化合物 (9-2) を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第2添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 及び 95% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-15n) を得た。

【0502】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10j) の調製]

実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-10) に対し、60℃、pH 5.0、pAg 7.1 にて下記増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) を添加し、引き続き下記チオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、分光増感及び化学増感を施した。化学増感剤の添加後、最適に熟成したところで、下記化合物 S-2-5 を添加し、熟成を停止させ、赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10j) を得た。

【0503】

チオ硫酸ナトリウム	1.0×10^{-5} モル/モル AgX
塩化金酸	1.2×10^{-5} モル/モル AgX
化合物 (S-2-5)	1.5×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 (RS-1)	1.0×10^{-4} モル/モル AgX
増感色素 (RS-2)	1.0×10^{-4} モル/モル AgX

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10k) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10j) の調製において、化合物 S-2-5 の添加後直ちに化合物 (1-2) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10k) を得た。

【0504】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10m) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10j) の調製において、化合物 S-2-5 の添加後直ちに化合物 (4-6) を 1.5×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10m) を得た。

【0505】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10n) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第1添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第2添加) までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (1-2) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10n) を得た。

【0506】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10p) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第1添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第2添加) までの化学熟成時間の 50% 終了時点で化合物 (4-6) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハ

ロゲン化銀乳剤 (R-10p) を得た。

【0507】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10q) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第1添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第2添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10q) を得た。

【0508】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10r) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第1添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第2添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10r) を得た。

【0509】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-12j) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-12) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第1添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第2添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-12j) を得た。

【0510】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-12k) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳

剤 (R-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-12) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-12k) を得た。

【0511】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-13j) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-13) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 2.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-13j) を得た。

【0512】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-13k) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-13) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル Ag X 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル Ag X 添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-13k) を得た。

【0513】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-14j) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-14) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5

を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 及び化合物 (4-0) を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-14j) を得た。

【0514】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-14k) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-14) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 及び化合物 (1-21) をそれぞれ 1.0×10^{-4} モル/モル AgX (第 1 添加) 及び 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 及び化合物 (9-2) を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-14k) を得た。

【0515】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15j) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-15) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第 1 添加) し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 及び化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15j) を得た。

【0516】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15k) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳

剤 (R-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-15) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 及び化合物 (9-2) をそれぞれ 1.0×10^{-4} モル/モル AgX (第 1 添加) 及び 1.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 及び化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15k) を得た。

【0517】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15m) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-15) を用い、かつ化学増感前における増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加を取り止め、化合物 S-2-5 (第 1 添加) 及び化合物 (9-2) をそれぞれ 1.0×10^{-4} モル/モル AgX (第 1 添加) 及び 1.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加した後にチオ硫酸ナトリウム及び塩化金酸を順次添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつ化合物 S-2-5 (第 2 添加) の添加後に増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) を添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15m) を得た。

【0518】

[赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15n) の調製]

前記赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-10a) の調製において、ハロゲン化銀乳剤 (R-10) に代えて実施例 7 で調製したハロゲン化銀乳剤 (R-15) を用い、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加直前に化合物 S-2-5 を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 添加 (第 1 添加) し、かつ増感色素 (RS-1) 及び (RS-2) の添加後でかつチオ硫酸ナトリウムの添加前に化合物 (9-2) を 1.0×10^{-6} モル/モル AgX 添加し、かつチオ硫酸ナトリウムの添

加から化合物 S-2-5 の添加 (第 2 添加) までの化学熟成時間の 90% 終了時点で化合物 (1-21) を 1.0×10^{-4} モル/モル AgX 及び 95% 終了時点で化合物 (4-0) を 2.0×10^{-6} モル/モル AgX それぞれ添加すること以外は同様にして赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-15n) を得た。

【0519】

尚、赤感性ハロゲン化銀乳剤の調製では、前記 SS-1 を 2.0×10^{-3} モル/モル AgX 添加した。

【0520】

実施例 1 における試料 101 において、第 1 層の青感性ハロゲン化銀乳剤 (B-1a)、第 3 層の緑感性ハロゲン化銀乳剤 (G-1a)、第 5 層の赤感性ハロゲン化銀乳剤 (R-1a) に代えて表 15 の構成のハロゲン化銀乳剤をそれぞれ用いて試料 401~417 を作製し、同様に評価した。結果を表 16 に示す。

【0521】

【表 15】

試料 No.	第 1 層に使用した ハロゲン化銀乳剤	第 3 層に使用した ハロゲン化銀乳剤	第 5 層に使用した ハロゲン化銀乳剤	分 類
401	B-10 j	G-10 j	R-10 j	比 較
402	B-10 k	G-10 k	R-10 k	比 較
403	B-10 m	G-10 m	R-10 m	比 較
404	B-10 n	G-10 n	R-10 n	本発明
405	B-10 p	G-10 p	R-10 p	本発明
406	B-10 q	G-10 q	R-10 q	本発明
407	B-10 r	G-10 r	R-10 r	本発明
408	B-12 j	G-12 j	R-12 j	本発明
409	B-12 k	G-12 k	R-12 k	本発明
410	B-13 j	G-13 j	R-13 j	本発明
411	B-13 k	G-13 k	R-13 k	本発明
412	B-14 j	G-14 j	R-14 j	本発明
413	B-14 k	G-14 k	R-14 k	本発明
414	B-15 j	G-15 j	R-15 j	本発明
415	B-15 k	G-15 k	R-15 k	本発明
416	B-15 m	G-15 m	R-15 m	本発明
417	B-15 n	G-15 n	R-15 n	本発明

【0522】

【表 16】

試料番号	感度	カブリ	階調(γ)	保存性	耐圧性	備 考
401	100	100	100	144	E	比 較
402	105	90	103	128	D	比 較
403	103	92	102	128	D	比 較
404	117	81	110	105	C	本発明
405	115	79	108	102	C	本発明
406	125	77	110	98	B	本発明
407	127	77	113	97	B	本発明
408	130	71	125	84	A	本発明
409	129	70	122	85	A	本発明
410	134	70	127	82	A	本発明
411	135	69	127	83	A	本発明
412	141	70	131	80	A	本発明
413	140	68	133	76	A	本発明
414	147	68	137	76	A	本発明
415	145	67	136	74	A	本発明
416	146	68	140	74	A	本発明
417	144	67	137	75	A	本発明

【0523】

表 16 より明らかなように、本発明に係わるハロゲン化銀乳剤を用いた各試料は、比較試料に対し、高照度露光時に高感度かつ低カブリで、潜像安定性も良好な結果が得られた。

【0524】

実施例 11

実施例 10 で作製した試料 401～417 を用いて実施例 2 と同様の評価を行った。結果を表 17 に示す。比較試料に対し本発明の試料では、優れた効果が得られた。

【0525】

【表 17】

試料番号	細線や文字の 明瞭度	肌色 再現性	木々の緑の 再現性	プリント 再現性	備 考
401	×	×	×	×	比 較
402	×	△	△	×	比 較
403	×	△	△	×	比 較
404	○	○	○	○	本発明
405	○	○	○	○	本発明
406	○	○	○	○	本発明
407	○	○	○	○	本発明
408	◎	○	◎	◎	本発明
409	◎	○	◎	◎	本発明
410	◎	◎	◎	◎	本発明
411	◎	◎	◎	◎	本発明
412	◎	◎	◎	◎	本発明
413	◎	◎	◎	◎	本発明
414	◎	◎	◎	◎	本発明
415	◎	◎	◎	◎	本発明
416	◎	◎	◎	◎	本発明
417	◎	◎	◎	◎	本発明

【0526】

実施例 12

実施例 10 で作製した試料 401～417 を用いて実施例 3 と同様の評価を行った。結果を表 18 に示す。比較試料に対し本発明の試料では、優れた効果が得られた。

【0527】

【表 18】

試料番号	細線や文字の 明瞭度	肌色 再現性	木々の緑の 再現性	プリント 再現性	備 考
401	×	×	×	×	比 較
402	×	△	×	×	比 較
403	×	△	×	×	比 較
404	○	○	○	◎	本発明
405	○	○	○	◎	本発明
406	◎	○	○	◎	本発明
407	◎	○	○	◎	本発明
408	◎	○	◎	◎	本発明
409	◎	○	◎	◎	本発明
410	◎	◎	◎	◎	本発明
411	◎	◎	◎	◎	本発明
412	◎	◎	◎	◎	本発明
413	◎	◎	◎	◎	本発明
414	◎	◎	◎	◎	本発明
415	◎	◎	◎	◎	本発明
416	◎	◎	◎	◎	本発明
417	◎	◎	◎	◎	本発明

【0528】

【発明の効果】

本発明により、感度、カブリ、ガンマ、保存性、耐圧性に優れ、常に安定した高品質のプリントが得られ、特に高照度短時間の露光がなされるデジタル露光において画質及びプリント再現性に優れたハロゲン化銀乳剤、ハロゲン化銀写真感光材料及び画像形成方法を提供する。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 感度、カブリ、ガンマ、保存性、耐圧性に優れ、常に安定した高品質のプリントが得られ、特に高照度短時間の露光がなされるデジタル露光において画質及びプリント再現性に優れたハロゲン化銀乳剤、ハロゲン化銀写真感光材料及び画像形成方法を提供する。

【解決手段】 塩化銀含有率が90モル%以上、沃化銀含有率が0～2.0モル%、かつ臭化銀含有率が0.02～5.0モル%であるハロゲン化銀粒子を含有するハロゲン化銀乳剤が、該ハロゲン化銀粒子のホスト粒子の脱塩後で、かつ化学増感剤の添加前および添加後にチオスルホン系化合物を添加することを特徴とするハロゲン化銀乳剤、ハロゲン化銀写真感光材料及び画像形成方法。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 0 1 0 4 8 2
受付番号	5 0 3 0 0 0 7 4 7 5 2
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0 0 9 0
作成日	平成 1 5 年 1 月 2 1 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成15年 1月20日

次頁無

特願 2 0 0 3 - 0 1 0 4 8 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 1 2 7 0]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 1 4 日
 [変更理由] 新規登録
 住 所 東京都新宿区西新宿 1 丁目 2 6 番 2 号
 氏 名 コニカ株式会社

2. 変更年月日 2 0 0 3 年 8 月 4 日
 [変更理由] 名称変更
 住 所 東京都新宿区西新宿 1 丁目 2 6 番 2 号
 氏 名 コニカミノルタホールディングス株式会社

3. 変更年月日 2 0 0 3 年 8 月 2 1 日
 [変更理由] 住所変更
 住 所 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 1 号
 氏 名 コニカミノルタホールディングス株式会社